

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1153-25 CO12

CLIENTE : PHOENIX TOWER INTERNATIONAL
DIRECCIÓN ** : AV. 1 301, SANTIAGO DE SURCO 15023

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1047-25

PROYECTO ** : PROYECTO MONOPOLOS, ARQUETA 01, 02, 03

OT N° : 1065-25

UBICACIÓN ** : CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

FECHA EMISIÓN : 2025-08-15

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : LOSA

Fecha Recepción : 2025-08-12

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Fecha Moldeo** : 2025-07-23

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-08-12

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 20 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
2880-CO-25	-	151.26	300.69	17970.77	391.23	21.8	222.0	2	---
2881-CO-25	-	150.83	301.22	17868.74	388.17	21.7	221.5	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

