

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°982-25 CO12

CLIENTE : CJ TELECOM
DIRECCIÓN ** : CAL.SANTA JUSTINA NRO. 620 URB. PANDO III ETAPA LIMA - LIMA - LIMA
PROYECTO ** : LI3154 AEROPUERTO_HOTELES_SUR
UBICACIÓN ** : -

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 774-25
OT N° : 791-25
FECHA EMISIÓN : 2025-06-27

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : ZAPATA					Fecha Recepción : 2025-06-17				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-05-28				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-06-06				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 9 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
2071-CO-25	Z-1	100.65	200.16	7957.21	174.25	21.9	223.3	2	---
2072-CO-25	Z-2	101.58	201.03	8104.13	180.25	22.2	226.8	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

