

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1081-25 CO12

CLIENTE : COVECOP S.A.C.
DIRECCIÓN** : MZA. S LOTE. 01 A.H. LOS PORTALES DE BASILIO LIMA - HUAROCHIRI
- SAN ANTONIO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

RECEPCIÓN N° : 957-25

PROYECTO** : PRUEBAS DE ENSAYOS DE PLANTA LIMA - CAÑETE - MALA

OT N° : 974-25

UBICACIÓN** : DISTRITO MALA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-07-30

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PRUEBA FC=175 TIPO 1					Fecha Recepción : 2025-07-22				
F'c (Kg/cm²)** : 175					Fecha Moldeo** : 2025-07-20				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-07-27				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
2521-CO-25	-	100.21	200.99	7887.01	156.94	19.9	202.9	5	2300
2522-CO-25	-	100.85	201.48	7988.86	167.81	21.0	214.2	2	2290

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

