

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°996-25 CO12

CLIENTE : MULTIFIBRAS DEL PERU SAC **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : AV. GLOBO TERRAQUEO 7501, ALT. SENATI, PANAMERICANA NORTE, **RECEPCIÓN N°** : 819-25
PROYECTO ** : LI3302_CURVA_PURUCHUCO **OT N°** : 836-25
UBICACIÓN ** : VIA EXPRESA METROPOLITANA DENOMINADA JAVIER PRADO **FECHA EMISIÓN** : 2025-07-17

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
<u>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</u>									
Estructura** : PLATEA DE CIMENTACION Y PLATEA								Fecha Recepción : 2025-06-25	
F'c (Kg/cm²) ** : 280								Fecha Moldeo** : 2025-06-18	
Tipo muestra : Cilindros Moldeados								Fecha Rotura : 2025-07-16	
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales								Edad muestra : 28 días	
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
2295-CO-25	-	150.80	300.61	17861.64	550.18	30.8	314.1	2	---
2296-CO-25	-	150.17	300.78	17711.53	531.09	30.0	305.8	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

