

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°924-25 CO12

CLIENTE : MULTIFIBRAS DEL PERU SAC
DIRECCIÓN ** : AV. GLOBO TERRAQUEO 7501, ALT. SENATI, PANAMERICANA NORTE,
LOS OLIVOS
PROYECTO ** : LI3588_RO_TITICAN
UBICACIÓN ** : INTERSECCION DE LA CALLE G Y CALLE L DE LA URB. LAS
PALMERAS II Y III ETAPA (PARQUE) - BARRANCA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

RECEPCIÓN N° : 819-25

OT N° : 836-25

FECHA EMISIÓN : 2025-07-04

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PLATEA DE CIMENTACION Y PLATEA					Fecha Recepción : 2025-06-25				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-06-18				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-07-02				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 14 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
2293-CO-25	-	150.94	301.00	17894.81	484.96	27.1	276.4	3	---
2294-CO-25	-	151.04	300.75	17918.53	491.76	27.4	279.9	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

