

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°970-25 CO12

CLIENTE : ORBE ARQUITECTOS SSAC

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : JR. BUENAVENTURA AGUIRRE NRO. 101 INT. 719 URB. LA VIÑITA
LIMA - LIMA - BARRANCO

RECEPCIÓN N° : 783-25

PROYECTO ** : NUEVO ALMACEN-RENZO COSTA

OT N° : 800-25

UBICACIÓN ** : CALLE OMEGA #128 URB. PARQUE INTERNACIONAL DE INDUSTRIA Y
COMERCIO-CALLAO

FECHA EMISIÓN : 2025-07-17

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : COLUMNA

Fecha Recepción : 2025-06-19

F'c (Kg/cm²) ** : 245

Fecha Moldeo** : 2025-05-30

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-06-27

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 28 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
2110-CO-25	-	100.91	200.89	7997.58	256.36	32.1	326.9	3	2370
2112-CO-25	--	101.41	201.19	8077.82	248.29	30.7	313.4	2	2370
2113-CO-25	--	100.76	201.19	7973.82	289.34	36.3	370.0	5	2380

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

