

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2423-25 SU20

CLIENTE : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C
DIRECCIÓN ** : AVENIDA PARDO Y ALIAGA N° 640 INT.1101, URBANIZACIÓN SANTA CRUZ,
 DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : WP05 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVACIÓN DEL
 SISTEMA AGL ASOCIADO - STRACON - LAP
UBICACIÓN ** : AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ | AV. ELMER FAUCETT S/N, CALLAO, LIMA, PERÚ

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02

RECEPCIÓN N° : 1503- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-10-30

Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19

DATOS DE LA MUESTRA:

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|
| CANTERA/SONDAJE ** | : PRUEBA 1 | CÓDIGO DE LA MUESTRA : | 2517-SU-25 |
| N° MUESTRA ** | : M-1 | FECHA DE RECEPCIÓN : | 2025-10-28 |
| TIPO DE MUESTRA | : BASE | FECHA DE EJECUCIÓN : | 2025-10-29 |
| LUGAR DE ENSAYO | : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | REALIZADO POR : | J.S.A |

| Descripción | Und | Datos |
|---|-----|---------|
| N° de ensayo | N° | 1 |
| Recipiente N° | N° | GEO-D |
| Masa del recipiente y muestra húmeda | g | 2,731.5 |
| Masa del recipiente y muestra seca al horno | g | 2,659.8 |
| Masa del recipiente | g | 271.5 |
| Masa del agua | g | 71.7 |
| Masa de muestra seca al horno | g | 2,388.3 |
| CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) * | % | 3 |

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Sí/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Sí/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$. (Sí/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Sí/No)

| |
|----|
| A |
| No |
| No |
| No |
| No |

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

| |
|---------|
| 1 |
| ANGULAR |

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

