

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°020-25 AG23

CLIENTE : COVECOP SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-23.02

DIRECCIÓN ** : MZA. S LOTE. 01 A.H. LOS PORTALES DE BASILIO LIMA - HUAROCHIRI - SAN ANTONIO

RECEPCIÓN N° : 959- 25

PROYECTO ** : CONTROL DE CALIDAD

FECHA EMISIÓN : 2025-08-05

UBICACIÓN ** : ANEXO SAN JOSE DEL NORTE, KM 3.5 - DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Materials Finer than 75- μ m (No. 200)

Sieve in Mineral Aggregates by Washing

ASTM C117-23

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : C-1 / ANEXO SAN JOSE DEL MONTE, KM 3.5 - MALA

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 191-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-07-22

TIPO DE MUESTRA : ARENA GRUESA DE CERRO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-07-30

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

DESCRIPCIÓN	Und.	DATOS
Masa seca original de la muestra	g	1166.6
Masa seca de la muestra después del lavado	g	1096.9
Porcentaje de material mas fino que un tamiz 75 μ m (No. 200) por lavado	%	6,0

Condiciones del ensayo:

Se utilizó el procedimiento:

"A" lavado con agua

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

< No 4

Forma de la partícula

-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- '- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL – DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

