

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°691-25 SU06

CLIENTE : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : AVENIDA PARDO Y ALIAGA N° 640 INT.1101, URBANIZACIÓN SANTA CRUZ,
: DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA **RECEPCIÓN N°** : 905- 25
PROYECTO ** : WP05 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVACIÓN DEL
: SISTEMA AGL ASOCIADO - STRACON - LAP **OT N°** : 922- 25
UBICACIÓN ** : AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ | AV. ELMER FAUCETT S/N,
: CALLAO, LIMA, PERÚ **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-07-11
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-07-12

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 1	Fecha de ensayo	11/07/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1565 g	Ensayado por :	J.S.A.	Método de ensayo : B
Densidad de la arena	1.387 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.33
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Óptima (%) : 6.3 Gravedad específica : 2.66
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CÁMARA DE REGULADORES SECTOR 02	CÁMARA DE REGULADORES SECTOR 02	CÁMARA DE REGULADORES SECTOR 03	
Progresiva/ Cota / Lado**	EJE AA-AC / 01-06 COTA 15.245 CAPA N° 03	EJE AA-AC / 01-06 COTA 15.245 CAPA N° 03	EJE AA-AC / 01-06 COTA 15.245 CAPA N° 03	
Tipo de Muestra(**)	SUB BASE GRANULAR P-154	SUB BASE GRANULAR P-154	SUB BASE GRANULAR P-154	
Descripción visual del suelo	MATERIAL GRAVOSO, ARENOSO COLOR GRIS	MATERIAL GRAVOSO, ARENOSO COLOR GRIS	MATERIAL GRAVOSO, ARENOSO COLOR GRIS	
Espesor de la capa**	cm	16.0	16.0	16
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2686	2871	3060
Tamiz del sobretamaño		3/8 in	3/8 in	3/8 in
Masa de sobretamaño	g	736	766	391
Porcentaje de sobretamaño	%	12.7	12.0	6.25
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.16	2.23	2.05
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.04	2.10	1.97
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	20.02	20.62	19.28
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	19.37	20.05	18.95
Porcentaje de compactación	%	91	94	89
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	6	6	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

