

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°092-25 AG36

CLIENTE : RUTAS DE LIMA
DIRECCION ** : CAR.PANAMERICANA SUR KM. 19.65 NRO. S/N LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR
PROYECTO ** : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA PANAMERICANA NORTE
UBICACIÓN ** : PANAMERICANA NORTE - PN3

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-36.02
RECEPCIÓN N° : 1480- 25
OT N° : 1521- 25
F. EMISIÓN : 2025-11-11

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR RESISTANCE TO DEGRADATION OF SMALL-SIZE COARSE AGGREGATE BY ABRASION
AND IMPACT IN THE LOS ANGELES MACHINE
ASTM C131/C131M-20**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : CANTERA ESPERANZA
N° MUESTRA ** : M-1 / PLANTA DE ASFALTO BBC LATAM
TIPO DE MUESTRA** : PIEDRA TRITURADA <1/2" (12.5 MM) PARA MICROPAVIMENTO EN CALIENTE
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 291-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-10-24
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-10-27

DESCRIPCIÓN	UND	DATOS
Masa de la muestra de prueba original	g	5000
Masa final de la muestra de prueba	g	4447
Pérdida por abrasión	%	11

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

3/8

Gradación de la muestra de prueba

C

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

