

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°071-25 SU21

CLIENTE : RUTAS DE LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02

DIRECCIÓN ** : CAR.PANAMERICANA SUR KM. 19.65 NRO. S/N LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR

RECEPCIÓN N° : 1480- 25

PROYECTO ** : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA PANAMERICANA NORTE

FECHA EMISIÓN : 2025-11-11

UBICACIÓN ** : PANAMERICANA NORTE - PN3

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA / SONDAJE ** : CANTERA ESPERANZA

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 290-AG-25

Nº MUESTRA ** : M-1/ PLANTA DE ASFALTO BBC LATAM

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-10-24

TIPO DE MUESTRA : ARENA TRITURADA (<Nº4) PARA MICROPAVIMENTO EN CALIENTE

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-10-27

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Descripción	PRUEBA N°		
	1	2	3
Lectura de la arcilla	in	6,9	7,5
Lectura de la arena	in	3,1	3,4
Equivalente arena	%	45	46
Equivalente de Arena (promedio)	%	46	

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento A

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

No. 4

Forma de la partícula

-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: