# LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
## INFORME DE ENSAYO N°005-26 AG23

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | : CONSORCIO DHMONT & CG & M SAC | **CÓDIGO** | : F-LEM-P-AG-23.02 |
| **DIRECCIÓN **** | : AV. ANGAMOS ESTE NRO. 1648 DPTO. 405 (FTE GAN UNIDAD R PALMA) LIMA - LIMA - SURQUILLO | **RECEPCIÓN N°** | : 422- 26 |
| **PROYECTO **** | : PLANTA DE CONCRETO DH MONT | **FECHA EMISIÓN** | : 2026-03-04 |
| **UBICACIÓN **** | : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. S/N OTR COMAS-LIMA-LIMA | | |

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for Materials Finer than 75-µm (No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing**
**ASTM C117-23**

**DATOS DE LA MUESTRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTERA / SONDAJE ** | : GHINO | CÓDIGO DE LA MUESTRA | : 044-AG-26 |
| N° MUESTRA ** | : M-1 | FECHA DE RECEPCIÓN | : 2026-02-27 |
| TIPO DE MUESTRA | : ARENA | FECHA DE EJECUCIÓN | : 2026-02-27 |
| LUGAR DE ENSAYO | : Laboratorio de ensayo de materiales | | |

| DESCRIPCIÓN | Und. | DATOS |
|---|---|---|
| Masa seca original de la muestra | g | 482,4 |
| Masa seca de la muestra después del lavado | g | 477,3 |
| Porcentaje de material mas fino que un tamiz 75 µm (No. 200) por lavado | % | 1,1 |

**Condiciones del ensayo:**

Se utilizó el procedimiento: "A" lavado con agua

**Descripción de la muestra:**

| | |
|---|---|
| Tamaño máximo nominal (in) | <No. 4 |
| Forma de la particula | - |

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
'- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL – DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM



***Fin del Informe***