LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°055-26 AG19

CLIENTE** : CONSORCIO DHMONT & CG & M SAC
DIRECCIÓN ** : AV. ANGAMOS ESTE NRO. 1648 DPTO. 405 (FTE GAN UNIDAD R PALMA) LIMA - LIMA - SURQUILLO
PROYECTO ** : PLANTA DE CONCRETO DH MONT
UBICACIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. S/N OTR COMAS-LIMA-LIMA

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02
RECEPCIÓN N°: 422- 26
OT N°: 425- 26
FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-04

**Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M − 25

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : GHINO
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : ARENA
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA: 044-AG-26
FECHA DE RECEPCIÓN: 2026-02-27
FECHA DE EJECUCIÓN: 2026-02-27

Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	0	0	100
1 in.	25.0 mm	0	0	100
3/4 in.	19.0 mm	0	0	100
1/2 in.	12.5 mm	0	0	100
3/8 in.	9.5 mm	0	0	100
No.4	4.75 mm	0	0	100
No.8	2.36 mm	8	8	92
No.10	2.00 mm	3	11	89
No.16	1.18 mm	18	29	71
No. 30	600 µm	33	63	37
No.40	425 µm	17	80	20
No.50	300 µm	9	89	11
No.100	150 µm	8	96	4
No. 200	75 µm	2	99	1,4

Caracteristicas de la Muestra	
Módulo de fineza	2,85



Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM

Fin del Informe