LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°133-26 SU22

CLIENTE	: YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ	**CÓDIGO**	: F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN **	: Cal. Amador Merino Reyna Nro. 460 Dpto. 14, San Isidro, Lima, Perú.	**RECEPCIÓN N°**	: 378- 26
PROYECTO **	: I.E TENIENTE CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO	**F.EMISIÓN**	: 2026-03-03
UBICACIÓN **	: AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA.		

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE**	: CANTERA FONTANA	CÓDIGO DE LA MUESTRA	: 032-AG-26
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN	: 2026-02-23
TIPO DE MUESTRA **	: BASE GRANULAR	FECHA DE EJECUCIÓN	: 2026-02-23
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES		

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	53,0
No.10	2,00	44,2
No.40	0,425	24,2
No. 200	0,075	11,6

D10	0,066
D30	0,6
D60	7,0
Cu	105,7
Cc	0,8

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	47,0	Gruesa	20,5
		Fina	26,5
% ARENA	41,4	Gruesa	8,8
		Media	23,6
		Fina	9,0
% FINO	11,6		11,6
LL		**NP**	
LP		**NP**	
IP		**NP**	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) ASTM D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	**GP-GM**
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con limo y arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes ASTM D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	**A-1-a (0)**

Ensayos de referencia:
La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°035-26 AG19
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°127-26 SU23

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM

Fin del Documento