**ООО «Рукров»**

**Юридический адрес:** 603070, г. Нижний Новгород,

ул. Сергея Есенина, д. 6, помещение П4Д.

**Фактический адрес:**603070, г. Нижний Новгород,

ул. Сергея Есенина, д. 6, помещение П4Д

**Банковские реквизиты:**

ИНН 5257219308 / КПП 525701001

ОГРН 1245200026510

Р/с 40702810642000110397

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК

БИК 042202603

к/с 30101810900000000603

тел: +79202522983

e-mail: rukrov@mail.ru

www.rukrov.ru

# RUKROV - 201

## Гидроизоляционный каучуковый состав

- Гидроизоляционный состав «RUKROV-201» - раствор высокоэластичных атмосферостойких каучуков в органическом растворителе с добавлением наполнителей, пигментов и функциональных добавок.

## ОПИСАНИЕ:

«RUKROV-201» предназначен для формирования атмосферостойкого покрытия на минеральных основаниях (бетон, кирпич, цементная или гипсовая штукатурка, наливные полы, листы ГВЛ, ГКЛ, ЦСП и т.д.), металлических основаниях (оцинкованная сталь, плакированная сталь, черный металл), битумных и битумно-полимерных основаниях при гидроизоляции кровель (в том числе эксплуатируемых в качестве паркингов, гидроизоляции фундаментов, бассейнов, искусственных водоемов, санузлов и т.д. Состав «RUKROV-201» предназначен для внутренних и наружных работ, готовое покрытие может эксплуатироваться во всех типах зданий и сооружений. После высыхания образует водонепроницаемое, высокоэластичное покрытие, которое обладает высокой степенью абразивного износа, устойчивостью к воздействию ультрафиолета, растворов солей, кислот и щелочей. Содержит органический растворитель. После полного высыхания и изоционатов и отвердителей. полимеризации покрытие экологически безопасно, так как не имеет в составе вулканизаторов, изоционатов и отвердителей.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СОСТАВА «RUKROV-201» :

• Не требует снятия старой кровли, наносится по старому основанию

• Перекрывает трещины, готовое покрытие обладает устойчивостью к вибрации

• «Холодный» способ нанесения состава, не требующий нагрева материала и применения открытого огня. Легко наносится (кистью, валиком, безвоздушным напылением)

• Широкий диапазон температур применения (температура воздуха от – 20 С до +50 С )

• Готовое покрытие устойчиво к стоячей воде и УФ излучению

• Обладает высокой степенью абразивного износа

• Отличная ремонтопригодность готового покрытия (легкое обнаружение и ремонт механических повреждений)

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

→ устройство гидроизоляции новых плоских кровель всех типов

→ ремонт старых мастичных и кровель из битумных рулонных материалов

→ ремонт бетонных, шиферных и металлических кровель

→ ремонт ЭПДМ, ПВХ и ТПО кровельных мембран

→ защита от ультрафиолета напыляемой пенополиуретановой теплоизоляции

→ защита от ультрафиолета полимочевины, одно - и двухкомпонентных ароматических полиуретановых покрытий

→ гидроизоляция зеленых кровель

→ гидроизоляция емкостей, резервуаров, искусственных водоемов

→ гидроизоляция ванных комнат, санузлов, балконов и террас

→ гидроизоляция мостового полотна и пандусов под асфальтобетонное покрытие → гидроизоляция фундаментов, в том числе фундаментной плиты от восходящей воды

↗ ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ

**ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ:**

**- 60°С ДО + 50°С (температура окружающей среды)**

**ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ:**

**- 20°С ДО +50°С**

| | |
|---|---|
| ОСНОВА: | смесь синтетических каучуков |
| ПЛОТНОСТЬ: | 1,00±0,05 г/см3 |
| СУХОЙ ОСТАТОК: | не менее 40% |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ДО СТЕПЕНИ 3 (23±2°С, РАСХОД НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ С ТКАНЬЮ «RUKROV- FLEX» ±1,2 КГ/М 2, РАСХОД НА ВТОРОЙ СЛОЙ ±0,8 КГ/М 2 | не более 6 часов |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СУШКИ ПЕРВОГО СЛОЯ СОСТАВА «RUKROV-201» С ТКАНЬЮ «RUKROV-FLEX» СОСТАВЛЯЕТ | 6 - 12 часов при температуре выше 20°С;<br>12 - 24 часа при температуре от 0 до 20°С;<br>24 - 48 часов при температуре ниже 0°С |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СУШКИ ВТОРОГО СЛОЯ СОСТАВА «RUKROV-201» | 4 - 8 часов при температуре выше 20°С;<br>8 - 16 часов при температуре от 0 до 20°С;<br>16 - 32 часа при температуре ниже 0°С |
| ПОЛНЫЙ НАБОР ПРОЧНОСТИ | 3 суток |
| АДГЕЗИЯ КБЕТОНУ, ЗАГРУНТОВАННОМУ ГРУНТОМ RUKROV-101: | не менее 5 кг/см² |
| ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ПОКРЫТИЯ | не менее 3 кг/см |
| ТОЛЩИНА НЕ СТЕКАЮЩЕГО С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СЛОЯ, МКМ, НЕ МЕНЕЕ | 150 |
| ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ А ПОКРЫТИЯ СТКАНЬЮ «RUKROV-FLEX | 90±5 |
| ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ ПОКРЫТИЯ С ТКАНЬЮ «RUPALL-FLEX» | не менее 35% |

ТЕМПЕРАТУРА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА 3ºС ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

ВСЕ УЧАСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ, ОЧИЩЕННЫМИ ОТ ГРЯЗИ, ЖИРА, МАСЛА, РЫХЛОЙ РЖАВЧИНЫ, ОПАЛУБОЧНОЙ СМАЗКИ, ПОВЕРХНОСТНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОСЛАБИТЬ АДГЕЗИЮ ПОКРЫТИЯ

.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

→ Поверхность не должна иметь подвижных острых металлических деталей, выступов или ребер, способных проколоть или нарушить готовое покрытие. Новый бетон должен быть выдержан не менее 28 дней перед нанесением покрытия. Для уменьшения этого срока ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: необходимо использовать грунтовочный состав «RUKROV-101».

→ Слабо держащиеся частицы бетона, цементное молочко должны быть зачищены, глубокие дефекты поверхности должны быть отремонтированы цемент-содержащими составами. С битумных кровель должны быть удалены слабо держащаяся гравийная посыпка, нанесённый ветром песок и другие свободные частицы.

→ Подвижные трещины, щели и пустоты должны быть отремонтированы и армированы специальной армирующей тканью «RUKROV-Flex» и гидроизоляционным составом «RUKROV-201». Полоса армирующей ткани «RUKROV-Flex» шириной 15 или 30 см и длиной, соответствующей ремонтируемому участку, утапливается в слой только что нанесенного на ремонтируемую поверхность гидроизоляционного состава «RUKROV-201» с помощью кисти или валика пока армирующая ткань полностью не пропитается. Сверху - «мокрый по мокрому» наносится достаточное количество гидроизоляционного состава, чтобы полностью укрыть армирующую ткань, не допускается образования не прокрашенных участков, морщин и воздушных карманов. Подготовка поверхности влияет на качество нанесение состава, готового покрытия и его долговечность.

НАНЕСЕНИЕ: перед использованием необходимо тщательно перемешать гидроизоляционный состав в заводской таре низкоскоростным миксером в течение 2-3 минут.

После перемешивания цвет состава должен быть полностью однородным. На минеральные основания (бетон, кирпич, цементная или гипсовая штукатурка, наливные полы, листы ГВЛ, ГКЛ, ЦСП и т.д.) состав «RUKROV-201», предварительно обработав основание грунтом «RUKROV -101». Гидроизоляционный состав и грунт наносятся на поверхность валиком, кистью или аппаратом безвоздушного распыления (давление 180 - 220 бар, сопло от 31 до 52) сплошным слоем без пропусков. В случае нанесения состава безвоздушным распылителем, допускается разбавление ксилолом (но не более 5% от массы состава). Температура нанесения в диапазоне от –20°С до +50°С. Углы примыкания к парапетам, дымоходам, трубопроводам, а также подходы к водоприемным воронкам обязательно армируются полиэфирной тканью «RUKROV-Flex». Полосы армирующей ткани накладываются внахлёст на 5-6 сантиметров.

В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.

## RUKROV-201

Расход: 2–2,5 кг/м². Такие факторы, как пористость поверхности, температура и влажность воздуха, а также метод нанесения могут повлиять на расход материала.

Упаковка и хранение: гидроизоляционный состав «RUKROV-201» выпускается в металлических ведрах по 20 кг.

Гарантийный срок хранения состава «RUKROV-201» – 12 месяцев с даты изготовления.

Состав «RUKROV-201» должен храниться в герметично закрытой таре предприятия-производителя при температуре от -40С до +40С в закрытом помещении, исключающем возможность попадания прямого солнечного света и атмосферных осадков.

**Внимание: Беречь от огня! Беречь от детей. Не курить во время применения! Применять на открытых площадках или в помещениях с хорошей вентиляцией. При работе с гидроизоляционным составом «RUKROV-201» необходимо использовать защитные очки, одежду и перчатки. Если состав «RUKROV-201» попал на кожу - промыть водой с мылом. Не при каких условиях не используйте пустую упаковку для хранения пищевых продуктов или воды!**

**ООО Рукров**

**603070, г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д. 6, помещение П4Д.**

**www.rukrov.ru — +79202522983— rukrovnn@mail.ru**

**Информация, содержащаяся в данном техническом бюллетене, описывает основные важные характеристики и действия и основана на знаниях, имеющихся у нас в данный момент. Она предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке условий применения продукта и мерах безопасности, которые нужно принять при его использовании. Так как производитель не имеет возможности проверки конкретных условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к использованию в ваших конкретных условиях. Перед использованием гидроизоляционного состава рекомендуем получить консультацию наших специалистов. С выпуском данной редакции технического бюллетеня предыдущая редакция считается утратившей силу.**