ООО «Рукров»

Юридический адрес: 603070, г. Нижний Новгород,
ул. Сергея Есенина, д. 6, помещение П4Д.
Фактический адрес:603070, г. Нижний Новгород,
ул. Сергея Есенина, д. 6, помещение П4Д
Банковские реквизиты:
ИНН 5257219308 / КПП 525701001
ОГРН 1245200026510
Р/с 40702810642000110397
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
БИК 042202603
к/с 30101810900000000603
тел: +79202522983
e-mail: rukrov@mail.ru
www.rukrov.ru

RUKROV - 101

Грунт глубокого проникновения двухкомпонентный

ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ «RUKROV-101»

ОПИСАНИЕ:

Грунт глубокого проникновения «RUKROV-101» является двухкомпонентным составом и включает смолу (компонент А) и сшиватель (компонент Б). Компонент А грунта «RUKROV-101» представляет собой раствор олигомера в органическом растворителе с добавлением функциональных добавок, а компонент Б является сшивателем данного олигомера.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

→ грунт «RUKROV-101» предназначен для пропитки поверхностного слоя минеральных оснований (бетон, кирпич, цементная или гипсовая штукатурка, наливные полы, листы ГВЛ, ГКЛ, ЦСП и т.д.) с целью их обеспыливания, упрочнения и усиления адгезии к наносимым поверх него покрытиям (например, гидроизоляционных составов «RUKROV»).

→ может применяться на бетонных и цементно-песчаных стяжках, в том числе с умеренно влажным основанием. Допускается нанесение грунта «RUKROV-101» на металлические (оцинкованная сталь, плакированная сталь, черный металл),битумные и битумно-полимерные основания, при этом грунт также выполняет функцию обеспыливания и образует на поверхности эластичную полимерную пленку, обеспечивающую хорошую адгезию к наносимым поверх неё покрытиям.

→ грунт «RUKROV-101» предназначен для внутренних и наружных работ. Основание с покрытием или пропиткой на основе грунта «RUKROV-101» может эксплуатироваться во всех типах зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства. При этом внутри помещений пропитанные грунтом минеральные основания могут эксплуатироваться без дополнительного финишного покрытия в условиях умеренного, умеренно-холодного или холодного климата, категории размещения – 2, 3, 4 и 5, тип атмосферы – условно-чистая по ГОСТ 15150.

→ для наружных работ грунт «RUKROV-101» применяется только при условии нанесения поверх него атмосферостойкого лакокрасочного покрытия (например, гидроизоляционного каучукового состава «RUKROV-201»). При этом стойкость полученного покрытия определяется климатическим исполнением внешнего атмосферостойкого слоя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРУНТА «RUKROV-101» ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ:

• Большой выбор способов нанесения - валиком или кистью

или аппаратом безвоздушного распыления

• Может применяться при температуре воздуха от -20°С

• Хорошо связывает пыль, устойчив к химическим веществам

• Быстрое высыхание

• Обладает хорошей проникающей способностью

• Хорошо запечатывает и пропитывает пористые поверхности

• Обеспечивает прочную адгезионную связь между

основанием и последующими покрытиями

• Исключительно высокая адгезия почти ко всем материалам

• Возможность нанесения на умеренно влажное основание

> ↗ КОМПОНЕНТ А: низковязкая прозрачная или полупрозрачная жидкость желтого цвета без посторонних включений
> ↗ КОМПОНЕНТ Б: низковязкая жидкость коричневого цвета без посторонних включений

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ:	
	КОМПОНЕНТ А	КОМПОНЕНТ Б
ОСНОВА	полиол	изоцианат
МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ, %, НЕ МЕНЕЕ	60	—
ПЛОТНОСТЬ	0,87-0,97 г/см3	1,20-1,25 г/см3
УСЛОВНАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО ВИСКОЗИМЕТРУ ТИПА ВЗ-246 (23±2°С, СОПЛО 2 ММ)	70 – 100	—
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ (130 Г КОМП. А + 40 Г КОМП. Б, 23±2°С)	не менее 50 мин	

РАБОТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРУНТА «RUKROV-101» ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬCR С СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИИ ГОСТ 12.3.005. ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ГРУНТА ОСНОВАНИЕ ОЧИЩАЕТCR ОТ ЗЕМЛИ, ПЕСКА, ПЫЛИ, РЖАВЧИНЫ, ЛЕГКО ОТДЕЛRЕМЫХ ФРАГМЕНТОВ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОКРЫТИR И ПРОЧИХ ЗАГРR3НЕНИИ С ПОМОЩЬЮ ЩЕТОК, ПЫЛЕСОСА И/ИЛИ ВОЗДУХОДУВКИ. СВОБОДНAR ВОДА (ЛУЖИ, КАПЛИ) ДОЛЖНА БЫТЬ УДАЛЕНА С ОСНОВАНИЯ.

ПОДГОТОВКА ГРУНТА К НАНЕСЕНИЮ:

→ Перед применением канистру компонента Б (4 кг) выливают в ведро с компонентом А (13 кг) и тщательно перемешивают электрической дрелью или ручным миксером с насадкой турбулентного типа, в течение 2-3 минут до однородной массы. При необходимости допускается разбавление грунта «RUKROV-101» толуолом или ксилолом, но не более 10% по массе. Разбавление возможно, как сразу при смешивании компонентов А и Б, так и в течение всего времени жизни материала (30-60 мин для смеси 13 + 4 кг).

НАНЕСЕНИЕ:

Грунт «RUKROV-101» наносится валиком, кистью или при помощи аппаратов безвоздушного распыления. Если состав наносится с помощью аппаратов безвоздушного распыления, рекомендуется использовать следующие параметры оборудования: проходное отверстие сопла: ↗ 0.013 – 0.017 дюйма ↗ давление распыления: 130 – 230 бар. Температура окружающего воздуха должна быть от -20 до +45°С. Температура окрашиваемой поверхности должна быть не менее, чем на 3ºС выше точки росы. Обрабатываемые поверхности должны быть защищены от атмосферных осадков, попадания капельной влаги, либо иного увлажнения в момент нанесения состава и в течение определенного времени после его нанесения:

↗ 1 час при температуре выше 20°С ↗

2 часа при температуре от 0 до 20°С ↗

4 часа при температуре ниже 0°С.

> ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СУШКИ ОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА «RUKROV-101»:
> - 1 - 2 часа при температуре выше 20°С;
> - 2 - 4 часа при температуре от 0 до 20°С;
> - 4 - 8 часов при температуре ниже 0°С.

Если основание, на которое наносится грунт, имеет слишком высокую влажность, то в процессе нанесения и сушки состава может наблюдаться небольшое вспенивание. В этом случае необходимо несколько раз провести по вспененному участку валиком. В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.

Расход: 0,15–0,3 кг/м².

Такие факторы, как пористость поверхности, температура и влажность воздуха, а также метод нанесения могут повлиять на расход материала.

Упаковка и хранение: Грунт «RUKROV-101» по виду и типу упаковки относятся к группе 6 по ГОСТ 9980.3. Грунт «RUKROV-101» упаковывается по ГОСТ 9980.3 в стальные герметичные емкости вместимостью 13 кг для компонента А и 4 кг для компонента Б. Компоненты грунта «RUKROV-101» должны храниться в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре от -40 до +40ºС в закрытом помещении, исключающем возможность попадания атмосферных осадков и прямого солнечного света. При хранении компонента Б грунта «RUKROV-101» при температуре ниже 0°С возможна кристаллизация материала. В этом случае необходимо разогреть материал в закрытой заводской таре до температуры 50-60°С. После остывания компонент Б готов к использованию. Гарантийный срок хранения грунта «RUKROV-101» – 12 месяцев с даты изготовления.

Уход за инструментом: инструменты и оборудование, применяемые при нанесении грунта «RUKROV-101», рекомендуется промывать толуолом, ксилолом, ацетоном, растворителями Р-4 или Р-5 сразу после окончания работы, не допуская высыхания его остатков.

Грунт «RUKROV-101» содержит легко воспламеняемые органические растворители и является пожароопасным материалом. При применении грунта «RUKROV-101» должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии по ГОСТ 12.3.005. Все работы с грунтом «RUKROV-101» должны проводиться на открытом воздухе или в помещениях с естественной или приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Беречь от огня! Беречь от детей! Не курить во время применения! Применять на открытых площадках или в помещениях с хорошей вентиляцией. При работе с грунтом глубокого проникновения «RUKROV-101» необходимо использовать защитные очки, одежду и перчатки. В случае попадания компонентов грунта «RUKROV-101» на кожу необходимо промыть место контакта проточной водой с мылом, в случае попадания в глаза – промыть проточной водой и обратиться к врачу. Высушенное покрытие или пропитанное основание не оказывает вредного воздействия на организм человека. Не при каких условиях не используйте пустую упаковку для хранения пищевых продуктов или воды!

ООО Рукров
603070, г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д. 6, помещение П4Д.
www.rukrov.ru — +79202522983— rukrovnn@mail.ru

Информация, содержащаяся в данном техническом бюллетене, описывает основные важные характеристики и действия и основана на знаниях, имеющихся у нас в данный момент. Она предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке условий применения продукта и мерах безопасности, которые нужно принять при его использовании. Так как производитель не имеет возможности проверки конкретных условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к использованию в ваших конкретных условиях. Перед использованием гидроизоляционного состава рекомендуем получить консультацию наших специалистов. С выпуском данной редакции технического бюллетеня предыдущая редакция считается утратившей силу.