ООО «Рукров»

Юридический адрес: 603070, г. Нижний Новгород,

ул. Сергея Есенина, д. 6, помещение П4Д.

Фактический адрес:603070, г. Нижний Новгород,

ул. Сергея Есенина, д. 6, помещение П4Д

Банковские реквизиты:

ИНН 5257219308 / КПП 525701001

ОГРН 1245200026510

Р/с 40702810642000110397

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК

БИК 042202603

к/с 30101810900000000603

тел: +79202522983

e-mail: rukrov@mail.ru

www.rukrov.ru

RUKROV - 203

Гидроизоляционный каучуковый состав «RUKROV-203» с фиброволокном

- Гидроизоляционный состав «RUKROV-203» - раствор высокоэластичных атмосферостойких каучуков в органическом растворителе с добавлением наполнителей, пигментов и функциональных добавок не требующий укладки армирующего слоя ткани «RUKROV Flex».

ОПИСАНИЕ:

«RUKROV-203» предназначен для формирования атмосферостойкого покрытия на минеральных основаниях (бетон, кирпич, цементная или гипсовая штукатурка, наливные полы, листы ГВЛ,ГКЛ,ЦСП и т.д.), металлических основаниях (оцинкованная сталь, плакированная сталь, черный металл),битумных и битумно-полимерных основаниях при гидроизоляции кровель (в том числе эксплуатируемых в качестве паркингов, гидроизоляции фундаментов, бассейнов, искусственных водоемов, санузлов и т.д.) Состав «RUKROV-203» предназначен для внутренних и наружных работ, готовое покрытие может эксплуатироваться во всех типах зданий и сооружений. После высыхания образует водонепроницаемое, высокоэластичное покрытие, которое обладает высокой степенью абразивного износа, устойчивостью к воздействию ультрафиолета, растворов солей, кислот и щелочей. Содержит органический растворитель. После полного высыхания и полимеризации покрытие экологически безопасно, так как не имеет в составе вулканизаторов, изоционатов и отвердителей

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СОСТАВА «RUKROV-203» :

•Не требует снятия старой кровли, наносится по старому основанию

•Не требует укладки армирующего слоя ткани «RUKROV Flex».

• Перекрывает трещины, готовое покрытие обладает устойчивостью к вибрации

• «Холодный» способ нанесения состава, не требующий нагрева материала и применения открытого огня. Легко наносится (кистью, валиком, или шпателем)

•Широкий диапазон температур применения (температура воздуха от -20С до +50С)

•Готовое покрытие устойчиво к стоячей воде и Уф излучению

•Обладает высокой степенью абразивного износа

• Отличная ремонтопригодность готового покрытия (легкое обнаружение и ремонт механических повреждений)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

→ устройство гидроизоляции новых плоских кровель всех типов

→ ремонт старых мастичных и кровель из битумных рулонных материалов

→ ремонт бетонных, шиферных и металлических кровель

→ ремонт ЭПДМ, ПВХ и ТПО кровельных мембран

→ защита от ультрафиолета напыляемой пенополиуретановой теплоизоляции

→ защита от ультрафиолета полимочевины, одно - и двухкомпонентных ароматических полиуретановых покрытий

→ гидроизоляция зеленых кровель

→ гидроизоляция емкостей, резервуаров, искусственных водоемов

→ гидроизоляция ванных комнат, санузлов, балконов и террас

→ гидроизоляция мостового полотна и пандусов под асфальтобетонное покрытие

→ гидроизоляция фундаментов, в том числе фундаментной плиты от восходящей воды

↗ ЦВЕТ: СЕРЫЙ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- 60°С ДО + 50°С (температура окружающей среды)

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ:

- 20°С ДО +50°С

ОСНОВА:	смесь синтетических каучуков
ПЛОТНОСТЬ:	1,05±0,05 г/см3
СУХОЙ ОСТАТОК:	не менее 40%
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ СУШКИ ДО СТЕПЕНИ 3	Выше 20°С: не менее 16 часов; от 0до20°С: 16-36 часов; ниже 0°С-не менее 72 часов
РАСХОД	2,0-2,5 КГ/М2
ПОЛНЫЙ НАБОР ПРОЧНОСТИ	3 суток выше20°С: от 0 до 20°С: 2-3 суток; ниже0°С: 3-6 суток
АДГЕЗИЯ К БЕТОНУ, ЗАГРУНТОВАННОМУ ГРУНТОМ RUKROV-101:	11Н/см
ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ПОКРЫТИЯ	1Н/мм2
ТОЛЩИНА НЕ СТЕКАЮЩЕГО С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СЛОЯ, МКМ, НЕ МЕНЕЕ	400
ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ А ПОКРЫТИЯ С ТКАНЬЮ «RUKROV-FLEX»	95±5
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ ПОКРЫТИЯ С ТКАНЬЮ «RUKROV -FLEX»	не менее 150%
КАЖУЩАЯСЯ ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ (23+-2ºС, ШПИНДЕЛЬ №4, 12 ОБ/МИН), Па*С, не менее	5

ТЕМПЕРАТУРА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА 3ºС ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

ВСЕ УЧАСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ, ОЧИЩЕННЫМИ ОТ ГРЯЗИ, ЖИРА, МАСЛА, РЫХЛОЙ РЖАВЧИНЫ, ОПАЛУБОЧНОЙ СМАЗКИ, ПОВЕРХНОСТНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОСЛАБИТЬ АДГЕЗИЮ ПОКРЫТИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность не должна иметь подвижных острых металлических деталей, выступов или ребер, способных проколоть или нарушить готовое покрытие. Новый бетон должен быть выдержан не менее 28 дней перед нанесением покрытия. Для

уменьшения этого срока необходимо использовать грунтовочный состав «RUKROV-101».

Слабодержащиеся частицы бетона, цементное молочко должны быть зачищены, глубокие дефекты поверхности должны быть отремонтированы цемент-содержащими составами. С битумных кровель должны быть удалены слабодержащаяся гравийная посыпка, нанесённый ветром песок и другие свободные частицы.

Подвижные трещины, щели и пустоты должны быть отремонтированы и армированы предварительным нанесением гидроизоляционного состава «RUKROV-203» (дополнительно к нанесению основного слоя)

Нанесение гидроизоляционного состава «RUKROV-203» на ремонтируемые участки производится с перекрытием ремонтируемой площади для создания перехода на стабильные участки старого покрытия. При необходимости нанесение на ремонтируемые участки может осуществляться в несколько слоёв, не допускается образования не прокрашенных участков и воздушных карманов. Подготовка поверхности влияет на расход гидроизоляционного состава при нанесении основного слоя, качество готового покрытия и его долговечность.

НАНЕСЕНИЕ: перед использованием необходимо тщательно перемешать гидроизоляционный состав в заводской таре низкоскоростным миксером в течение 2-3 минут.

При перемешивании следует добиться равномерного распределения наполнителя из фиброволокна в массе гидроизоляционного состава. После перемешивания цвет состава должен быть полностью однородным. На минеральные основания(бетон, кирпич, цементная или гипсовая штукатурка, наливные полы, листы ГВЛ, ГКЛ, ЦСП ит.д.) состав «RUKROV-203», наносится предварительно обработав основание грунтом «RUKROV - 101». Гидроизоляционный состав и грунт наносятся на поверхность валиком, кистью или шпателем сплошным слоем без пропусков. Температура нанесения в диапазоне от-20°С до+50°С. Состав наносится в один слой, соблюдая расход, указанный ниже. Не допускается оставлять неокрашенные участки основания для нанесения гидроизоляционного состава. На углы примыкания к вертикальным поверхностям, парапетам, дымоходам, трубопроводам, а также подходы к водоприемным воронкам необходимо наносить дополнительный к основному слой состава. Также, такие участки могут армироваться полиэфирной тканью «RUKROV-FLEX». Полосы армирующей ткани накладываются после высыхания основного и дополнительного слоёв гидроизоляционного состава«RUKROV -203». На места, требующие армирования наносится ещё один слой гидроизоляционного состава, затем в только что нанесённый состав утапливается армирующая ткань. Следует добиться полного промокания ткани, затем сразу же наносится ещё один «капсулирующий» слой гидроизоляционного состава. Полоски ткани укладываются в нахлёст с перекрытием на 5-6 сантиметров, необходимо соблюдать аккуратность и не допускать неокрашенных участков ткани, стараясь добиться меньшего количества складок и морщин ткани.

В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.

RUKROV-203

Расход: 2–2,5 кг/м². Такие факторы, как пористость поверхности, температура и влажность воздуха, а также метод нанесения могут повлиять на расход материала.

Упаковка и хранение: гидроизоляционный состав «RUKROV-203» выпускается в металлических ведрах по 18 кг.

Гарантийный срок хранения состава «RUKROV-203» – 12 месяцев с даты изготовления.

Состав «RUKROV-203» должен храниться в герметично закрытой таре предприятия-производителя при температуре от -40С до +40С в закрытом помещении, исключающем возможность попадания прямого солнечного света и атмосферных осадков.

Внимание: Беречь от огня! Беречь от детей. Не курить во время применения! Применять на открытых площадках или в помещениях с хорошей вентиляцией. При работе с гидроизоляционным составом «RUKROV-203» необходимо использовать защитные очки, одежду и перчатки. Если состав «RUKROV-203» попал на кожу - промыть водой с мылом. Не при каких условиях не используйте пустую упаковку для хранения пищевых продуктов или воды!

ООО Рукров

603070, г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д. 6, помещение П4Д.

www.rukrov.ru — +79202522983— rukrovnn@mail.ru

Информация, содержащаяся в данном техническом бюллетене, описывает основные важные характеристики и действия и основана на знаниях, имеющихся у нас в данный момент. Она предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке условий применения продукта и мерах безопасности, которые нужно принять при его использовании. Так как производитель не имеет возможности проверки конкретных условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к использованию в ваших конкретных условиях. Перед использованием гидроизоляционного состава рекомендуем получить консультацию наших специалистов. С выпуском данной редакции технического бюллетеня предыдущая редакция считается утратившей силу.