Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079
в отделении I Москва УФК по г. Москве
Испытательный лабораторный центр
Место осуществления лабораторной деятельности
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141- 85-23; (499)149-76- 49
e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510440

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного центра
_____О.М. Чекмарев
Дата утверждения и выдачи протокола
«27» ноября 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11.143-705.ПР-24

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	**ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар,ул.Песочная,д.4) для ООО «РУКРОВ», юр. адрес: 603070, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д.6, помещ. П4Д, Российская Федерация. ИНН 5257219308**
2. Место отбора:	**606070, Нижегородская область, Володарский район, г. Володарск, ул. Базарная, д. 21, Российская Федерация** **Точка (место) отбора: Складское помещение.** **Заявка № 705/24 от 30 октября 2024 г.**
3. Наименование продукции, состав и область применения:	**Гидроизоляционные каучуковые составы «РУКРОВ» серии: «РУКРОВ 200», «РУКРОВ 300», «РУКРОВ 400».** **Состав:** Полидиметилсилоксановая жидкость, белила титановые, микрокальцит, масло вазелиновое, ксилол, смесь бутадиен-стирольных термоэластопластов **Область применения:** для формирования новых и ремонта старых гидроизоляционных покрытий кровель всех типов, фундаментов, санузлов, оснований, бассейнов и искусственных водоёмов.
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:	**ООО «РУКРОВ», юр. адрес: 603070, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д.6, помещ. П4Д, Российская Федерация;** **Адрес производства: 606070, Нижегородская область, Володарский район, г. Володарск, ул. Базарная, д. 21, Российская Федерация**
5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы):	**Типовой представитель:** Гидроизоляционный каучуковый состав «РУКРОВ» серия: «РУКРОВ 200», в кол-ве 1 кг.
6. Дополнительная информация	**Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.**
7. Дата получения образца на испытания:	**06 ноября 2024 г.**
8. Дата проведения испытаний:	**07 – 27 ноября 2024 г.**

9. Объем лабораторных исследований и их оценка: **Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010. Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»**

10. Код образца (пробы): **.11-143.705.07.01.Д-24**

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II Раздел 6)

Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Гидроизоляционный каучуковый состав «РУКРОВ» серия: «РУКРОВ 200»				
Физико-гигиенические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 $м^2$ образца на 1$м^3$ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2ºС Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	80-120	89
Санитарно-химические показатели** Воздушная среда, насыщенность 1,0 $м^2$ образца на 1$м^3$ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2ºС Относительная влажность 45%				
Акрилонитрил	мг/$м^3$	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,03	Менее 0,01
Метилметакрилат	мг/$м^3$	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,01	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/$м^3$	ГОСТ 26150-84	Не более 0,10	Менее 0,02
Диоктилфталат	мг/$м^3$	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Стирол	мг/$м^3$	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Спирт метиловый	мг/$м^3$	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,5	Менее 0,2
Спирт бутиловый	мг/$м^3$	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,10	Менее 0,03
Формальдегид	мг/$м^3$	РД 52.04.823-2015	Не более 0,01	Менее 0,002
Воздушная среда, насыщенность 1,0 $м^2$ образца на 1$м^3$ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 40±2ºС Относительная влажность 45%				
Акрилонитрил	мг/$м^3$	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,03	Менее 0,01
Метилметакрилат	мг/$м^3$	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,01	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/$м^3$	ГОСТ 26150-84	Не более 0,10	Менее 0,02
Диоктилфталат	мг/$м^3$	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Стирол	мг/$м^3$	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Спирт метиловый	мг/$м^3$	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,5	Менее 0,2
Спирт бутиловый	мг/$м^3$	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,10	Менее 0,03
Формальдегид	мг/$м^3$	РД 52.04.823-2015	Не более 0,01	Менее 0,002
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ.	15,0	Менее 0,3

Примечание: **-Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик **О.Е. Волкова** Подпись