



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0891

# 检测报告

报告编号: JCBG(01)250609210

样品名称: 环氧树脂涂层钢筋

委托单位: 河北鑫鼎经邦金属制品有限公司

检测类别: 委托检测

中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司  
国家金属制品质量检验检测中心

检测报告

报告编号：JCBG(01)250609210

共 2 页第 1 页

委托单位	河北鑫鼎经邦金属制品有限公司		
生产单位*	河北鑫鼎经邦金属制品有限公司		
样品名称	环氧树脂涂层钢筋	样品委托编号	JC(01)250608070
规格型号	Φ12mm		
样品数量	4 根 1m，3 根×25cm，3 根×20cm	批号/编号*	---
代表数量*	---	样品特征	未见明显外观缺陷
检测类别	委托检测	委托日期	2025-06-08
委托人	刘悬星	见证人	---
接收日期	2025-06-11	检测完成日期	2025-06-23
检测依据	JG/T 502-2016 《环氧树脂涂层钢筋》		
判定依据*	JG/T 502-2016 《环氧树脂涂层钢筋》		
检测项目	检测项目见第 2 页		
检测结论	送检样品所检项目符合 JG/T 502-2016 标准要求。  签发日期:		
备注	空白		

批准：

审核：

主检：



检测报告

报告编号: JCBG(01)250609210共 2 页第 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
1	抗冲击性 (1.8kg, 23°C)	/	涂层的冲击吸收能量为 10J, 周边涂层不应发生破碎、开裂	三件试样涂层的冲击吸收能量为 10J, 周边涂层均未发生破碎、开裂	合格
2	外观	/	外观平整、色泽均匀、无气泡、无开裂及缩孔, 允许有轻度桔皮状花纹	2 根钢筋外观均平整、色泽均匀、无气泡、无开裂及缩孔, 均无桔皮状花纹	合格
3	涂层连续性	/	涂层固化后应连续, 不应有孔洞、空隙、裂纹或肉眼可见的其他涂层缺陷; 每米长度上的微孔 (肉眼不可见的针孔) 数目平均不超过 2 个	2 根钢筋涂层固化后连续, 均无孔洞、空隙、裂纹和肉眼可见的其他涂层缺陷; 2 根钢筋 1 米长度上微孔数目分别为: 0 个; 0 个	合格
4	涂层可弯性 (180°, 4d)	/	弯曲试验中, 钢筋弯曲段外半圆涂层不应有肉眼可见的裂纹或剥离出现	弯曲试验中, 2 根钢筋弯曲段外半圆涂层均无肉眼可见的裂纹和剥离出现	合格
5	涂层厚度	μm	平均值: 180~300	1#: 296; 2#: 293	合格
			144≤单点厚度≤360	1#: 298, 304, 294, 297, 293, 295, 285, 305, 297, 288; 2#: 299, 285, 284, 295, 298, 284, 297, 292, 303, 289	
6	涂层附着性 (23°C, 168h)	mm	剥离半径≤2	1.4	合格

(以下空白)

# 注意事项

1. 报告封面、第一页及骑缝未加盖“检测专用章”无效。
2. 未经书面批准不得复制报告（完整复制除外）。
3. 报告无主检、审核和批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期未提出异议的，视为认可检测结果。
6. 当本机构不负责抽样时，仅对收到的样品负责。
7. 客户委托检测时，检测报告带\*号的项目内容由委托方提供，本机构不承担确认职责。
8. 合同约定需要保留的样品应在收到检测报告后十五日内领取，逾期未领取的由本机构按照内部规定进行处理。

---

## 联系方式：

总部：中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司/国家金属制品质量检验检测中心

地址：河南省郑州市高新技术产业开发区化工路 172 号

电话：0371-67611405 67998209

传真：0371-67998210

邮箱：jszpj@163.com

邮政编码：450001

分场所 1：中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司焦作分公司

地址：河南省焦作市武陟县产业集聚区河朔大道与兴业路交叉口东 600 米 电话：0371-67998200

分场所 2：中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司华北分公司

地址：天津市西青区精武镇慧深道 33 号 6 号楼 电话：022-66265658

分场所 3：中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司广东分公司

地址：广东省广州市增城区新塘镇沙埔官道村站前路 4 号 电话：020-82777786

分场所 4：中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司安徽分公司

地址：安徽省马鞍山市雨山区华山南路 505 号 电话：0555-3670687

分场所 5：中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司四川分公司

地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)经开区南四路 228 号 电话：028-88432112

分场所 6：中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司云南分公司

地址：云南省昆明市大板桥街道办事处西冲社区昆明国际印刷包装城 D1-4-1 号地块

电话：0871-63188209

分场所 7：中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司上海分公司

地址：上海市宝山区杨南路 709 号 1 幢 A 厂房 电话：021-56166650