

norme française

NF DTU 59.1 P1-2
22 Juin 2013

Indice de classement : **P 74-201-1-2**

ICS : 87.020 ; 91.010.30

Travaux de bâtiment — Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux

E : Building works — Thin, semi-thick, thick paint coatings — Part 1-2: General criteria for choice of materials

D : Bauarbeiten — Beschichtungaufbau — Teil 1-2: Allgemeine Kriterien der wahl der Materialien

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Avec la norme homologuée NF DTU 59.1 P1-1, de juin 2013, remplace les normes homologuées NF P 74-201-1 (DTU 59.1), d'octobre 1994 et son amendement A1, d'octobre 2000, NF P 74-202-1 (DTU 59.2), de mai 1993 et ses amendements A1, de juillet 2000 et A2, d'octobre 2000 et avec les normes homologuées NF DTU 59.1 P1-1 et NF DTU 59.1 P2, de juin 2013, remplace la norme homologuée NF P 74-201-2 (DTU 59.1), d'octobre 1994 et son amendement A1, d'octobre 2000.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

Résumé

Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour les travaux de revêtements de peinture dans le champ d'application de la norme NF DTU 59.1 P1-1 (CCT).

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, peinture, extérieur, intérieur, décoration, entretien, matériau, revêtement, épaisseur, vernis, lasure, revêtement hydrofuge, enduit, classification, choix, subjectile, maçonnerie, béton, bois, protection anticorrosion, produit bitumineux, mur, plafond, mastic, aptitude à l'emploi, identification, étiquetage, emballage.

Modifications

Par rapport aux documents remplacés, intégration des nouvelles normes européennes de produits.

Corrections

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions d'évolution ou participer à sa révision, adressez vous à <norminfo@afnor.org>.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).

Travaux de peinture et de revêtements des bâtiments

BNTEC P74A

Membres de la commission de normalisation

Président : M BERTOLANI

Secrétariat : M LABBÉ — UPPF/BNTEC

M	ACCAMBRAY	SAINT GOBAIN PLACO PLATRE
M	AILLOUD	UMGO
M	ARANGUREN	MAESTRIA
M	BAILLE	BAILLE MARIN
M	BARTHELEMY	UPPF
M	BERTOLANI	BERTOLANI & FILS
M	BESOZZI	UNION SOCIALE POUR L'HABITAT (USH)
M	BIEGEL	LAGARDE & MEREGNANI
M	CATROUX	STO
M	CRESSON	IREF
M	DANEL	FÉDÉRATION NATIONALE DES SCOP DU BTP
MME	DEVAL	FCBA
MME	DUCAMP	BUREAU VERITAS
M	DUPUIS	GAUTHIER SA
MLLE	DURAND	CETEN/APAVE INTERNATIONAL
M	FATY	SPLIB
M	FERREIRA	UNEFF
MME	FLIS-PLISSON	CAPEB
M	FORNES	CAPEB
M	FREHEL	FREHEL
M	GIRARD	PEINTURES ONIP
M	GUIHAUME	LES INDUSTRIES DU PLATRE
M	JARDIN	TOUPRET SA
M	JARIEL	UNRST-FFB
M	LABBÉ	UPPF/BNTEC
M	LAM	UMPI/BNTEC
MME	LANGA	AKZO NOBEL COATINGS SA
M	le GALLES	CSTB
MME	LECLERC	BEISSIER
M	LESOURD	LES FACADIERES PICARDS
M	LETTY	LETTY
M	MARMORET	CAPEB
M	MENARD	ZOLPAN SA
M	MICHEL	
M	MINIER	PPG AC FRANCE
M	MOINARD	AVICEA
M	MONTAGNE	MATERIS PEINTURES
MME	MOORE	IREF
M	MULLER	CAPEB
MME	PELLE	BERTOLANI & FILS
M	PETITJEAN	SOCABAT
M	PINÇON	BNTEC
M	POGGIA	POGGIA ENTREPRISE
M	POILPRE	ROULLIAUD SA
M	PUJOL	ALLIOS
M	QUEQUET	UNION DES PEINTRES/FNSCOP BTP
M	REBOUL	
M	SALEMBIER	FASSA BORTOLO
M	SANCHES	GIMONET
M	SASSOT	
MLLE	TANFI	SFJF-FFB
MME	TERMINAUX	TERMINAUX
M	TIJOU	TIJOU
M	TOUTAIN	ALLIOS
M	UGUET	SNMI
M	VANNUCCHI	VV PLUS ARCHITECTURE SARL
M	VERLHAC	ONIP
M	VIEZ	DVI LABO
MME	WININGER	SEMIN

Sommaire

	Page
Avant-propos commun à tous les NF DTU	5
1 Domaine d'application	5
2 Références normatives	5
3 Matériaux, produits de peintures et connexes	6
3.1 Terminologie et classification des produits de peinture	6
3.1.1 Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton	7
3.1.2 Produits de peinture en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs	7
3.1.3 Produits et systèmes de peintures pour le bois en extérieur	7
3.1.4 Systèmes de peinture pour la protection anticorrosion	7
3.1.5 Enduits intérieurs ou extérieurs	7
3.1.6 Mastics pour joints	8
3.2 Caractérisation de l'aptitude à l'emploi des produits de peinture	8
3.2.1 Peintures, vernis, lasures et hydrofuges de surface	13
3.2.2 Enduits de peinture préparatoires et/ou décoratifs	13
3.2.3 Mastics et autres enduits	13
3.2.4 Produits bitumineux	13
3.3 Critères de choix des produits de peinture	13
3.4 Identification et étiquetage	13
Annexe A (informative) Types d'enduits de peinture	15
A.1 Présentation de l'enduit de peinture	15
A.2 Description et localisation	15
A.3 Distinction par fonction	15
Annexe B (informative) Exigences applicables en matière d'hygiène, santé, environnement, et de sécurité contre l'incendie	16
B.1 Hygiène, santé, environnement	16
B.1.1 Utilisation de produits biocides	16
B.1.2 Teneur en composés organiques volatils (COV)	16
B.1.3 Substances chimiques dangereuses	16
B.1.4 Impacts environnementaux	17
B.2 Sécurité contre l'incendie	17
Bibliographie	18

Avant-propos commun à tous les NF DTU

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E. A. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour les travaux de revêtements de peinture dans le champ d'application de la norme NF DTU 59.1 P1-1 (CCT).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

FD T 30-805, *Peintures — Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de peinture du bâtiment.*

FD T 30-807, *Peintures et vernis — Peintures pour le bâtiment — Fiche descriptive du produit.*

FD T 30-808, *Peintures et vernis pour le bâtiment — Guide relatif aux produits et systèmes de peintures pour façades — Revêtements minéraux, revêtements organiques.*

XP T 34-722, *Peintures et vernis — Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton extérieurs — Adaptation des revêtements de façade à la nouvelle classification européenne.*

NF T 36-005, *Peintures et vernis — Caractérisation des produits de peintures.*

NF T 30-608, *Enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. Adaptation des enduits de peinture aux nouvelles normes européennes.*

GA P 18-902, *Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Recommandations pour la sélection des systèmes de protection de surface des bétons destinés au génie civil.*

NF EN 927 (série), *Peintures et vernis — Produits de peinture et systèmes de peinture pour le bois en extérieur (indice de classement : T 34-201).*

NF EN 1062-1, *Peintures et vernis — Produits de peinture et systèmes de revêtements pour maçonnerie et béton extérieurs — Partie 1 : Classification (indice de classement : T 34-721-1).*

NF EN 1504-2, *Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions, maîtrise de la qualité, et évaluation de la conformité — Partie 2 : Systèmes de protection de surface pour béton* (indice de classement : P 18-901-2).

NF EN 13300, *Peintures et vernis — Produits de peinture et systèmes de peinture en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs – Classification* (indice de classement : T 30-090).

NF EN 14879-2, *Systèmes de revêtements organiques de peinture et autres revêtements rapportés pour la protection des appareils et installations industriels contre la corrosion par des milieux agressifs — Partie 2 : Revêtements de peinture pour composants métalliques* (indice de classement : T 34-801-2).

NF EN 14879-3, *Systèmes de revêtements organiques de peinture et autres revêtements rapportés pour la protection des appareils et installations industriels contre la corrosion par des milieux agressifs — Partie 3 : Revêtements sur béton* (indice de classement : T 34-801-3).

NF EN 15824, *Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs* (indice de classement : P 12-223).

NF EN ISO 3678, *Peintures et vernis — Essai de séchage « apparent complet »* (indice de classement : L 10-515).

NF EN ISO 4618, *Peintures et vernis — Termes et définitions, complétée par NF T 36-001 pour les termes non cités* (indice de classement : T 36-001).

NF EN ISO 11600, *Construction immobilière — Produits pour joints — Classification et exigences pour les mastics* (indice de classement : P 85-305).

NF EN ISO 12944-1, *Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — Partie 1 : Introduction générale* (indice de classement : T 34-555-1).

3 Matériaux, produits de peintures et connexes

3.1 Terminologie et classification des produits de peinture

Les produits de peinture comprennent :

- les peintures proprement dites ;
- les vernis ;
- les lasures ;
- les hydrofuges de surface ;
- les produits pour revêtements en feuil semi-épais ou épais ;
- les enduits préparatoires et/ou décoratifs ;
- les préparations assimilées de produits spéciaux.

Pour la définition de ces termes et d'une façon générale pour la terminologie des peintures et de leur application, il y a lieu de se reporter à la norme NF EN ISO 4618, ainsi qu'à la norme NF T 36-001 pour les termes non cités dans la première.

L'utilisateur des produits se reportera aux fascicules de documentation FD T 30-805 pour le bâtiment et FD T 30-808 pour façades.

Les produits sont classés conformément aux normes citées en 2 ci-avant auxquelles ils se réfèrent. C'est ainsi que les peintures minérales (à base de chaux ou de silicate de potassium) sont classées suivant les normes NF EN 1062-1 et/ou NF EN 13300.

NOTE Ne pas confondre les peintures à la chaux avec les badigeons à la chaux visés dans NF DTU 26.1 [1].

Les normes de produits propres à des supports déterminés sont mentionnées aux paragraphes qui suivent, sachant que les enduits ne sont visés qu'au 3.1.5.

3.1.1 Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton

Les produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton extérieurs, qui comprennent les hydrofuges de surface et les lasures-béton, doivent être conformes à la norme NF EN 1062-1 et choisis selon l'Annexe A de ce document en tenant compte de sa norme d'adaptation XP T 34-722 (celle-ci permet de relier le classement D1 à D3 des anciennes normes françaises, mais qui s'est imposé sur le marché, à l'identification « EVWA » de la norme NF EN 1062-1). Ils doivent être aussi conformes à la norme NF EN 1504-2 lorsqu'ils ont pour objet de protéger des surfaces de béton structural, en tenant compte de son guide d'application GA P 18-902 pour la sélection des systèmes destinés à la fois au bâtiment et au génie civil (systèmes à considérer comme à « performances faibles » vis-à-vis d'autres systèmes purement de génie civil).

NOTE La norme NF EN 1062-1 a remplacé les anciennes normes NF T 30-700, NF T 30-804, et XP P 84-401 à 403 (avec les normes d'essais correspondantes). Il s'ensuit que les « revêtements plastiques épais » sont devenus des « revêtements de peinture épais RPE » (voir Article 1, NF DTU 59.1 P1-1, et paragraphe 3.2 du présent document), dont la codification identifiant leurs propriétés s'écrit G3E5S3V2W2A0C0 au minimum, conformément à la norme expérimentale XP T 34-722 pour le classement français D3.

Lorsque les propriétés caractérisées selon la norme NF EN 1062-1 s'appliquent, elles peuvent également être utilisées pour décrire les produits et systèmes destinés à l'emploi sur des subjectiles intérieurs de construction (voir NF EN 1062-1 « Introduction »).

3.1.2 Produits de peinture en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs

Les produits de peinture en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs doivent être conformes à la NF EN 13300 et choisis en tenant compte si nécessaire des caractéristiques complémentaires classées dans cette norme.

3.1.3 Produits et systèmes de peintures pour le bois en extérieur

Les produits et systèmes de peintures pour le bois en extérieur doivent être conformes à la NF EN 927-1, et choisis selon l'Annexe A de cette norme en s'appuyant sur les méthodes d'essais et spécifications définies dans les autres parties de la NF EN 927. Les lasures pour bois doivent être conformes à cette norme. Les performances des systèmes doivent au minimum correspondre à celles définies dans la NF EN 927-2 pour les systèmes stables ou semi-stables.

NOTE Se reporter au fascicule de documentation FD P 20-651 [2] qui décrit les classes de bois et leur durabilité et donne des indications sur la finition à employer et son rôle (en renvoyant aux normes NF/EN pertinentes).

3.1.4 Systèmes de peinture pour la protection anticorrosion

Les systèmes de peinture pour la protection anticorrosion des structures en acier doivent être conformes à la NF EN ISO 12944-1, et choisis selon l'Annexe A de cette norme en s'appuyant sur les méthodes d'essais et spécifications définies dans les autres parties de cette norme.

Les systèmes de revêtements organiques de peinture pour la protection des appareils et installations industriels contre la corrosion par des milieux agressifs doivent être conformes respectivement à la NF EN 14879-2 pour les revêtements sur composants métalliques et la NF EN 14879-3 pour les revêtements sur béton, et choisis suivant les critères de sélection propres à chacune de ces normes.

3.1.5 Enduits intérieurs ou extérieurs

Les enduits de peinture intérieurs ou extérieurs doivent être conformes à la NF T 30-608. Les enduits de maçonnerie organiques doivent être conformes à la NF EN 15824.

3.1.6 Mastics pour joints

Les mastics pour joints doivent être conformes à la NF EN ISO 11600.

NOTE Le Certificat de Qualification « label SNJF » vaut la preuve de la conformité aux exigences de cette norme.

Les mastics pouvant être peints, reconnus comme chimiquement compatibles par le fabricant des produits utilisés pour le revêtement de peinture à exécuter, sont recouvrables par ce revêtement (voir 7.4.2.4 de la NF DTU 59.1 P1-1).

3.2 Caractérisation de l’aptitude à l’emploi des produits de peinture

D’une façon générale, tous les produits de peinture doivent être conformes à la norme NF T 36-005 pour caractériser leur aptitude à l’emploi.

NOTE La présentation qui suit est extraite de la norme NF T 36-005. Elle se fait par type chimique de liant. Consulter ce document pour plus ample information.

Tableau 1 — Extrait de la norme NF T 36-005

Famille	Type de produits	Catégorie	Subdivision dans la catégorie	Critères spécifiques
I	Tous produits de peinture (sauf familles II à V ci-après) pour revêtements en feuil mince ou semi-épais Tous produits de peinture (sauf familles II à IV ci-après) pour revêtements en feuil mince ou semi-épais			I Cette famille comprend les peintures en feuil mince ou semi-épais, les vernis, lasures, hydrofuges, et préparations assimilées (impressions, etc.)
		1	Peintures à l’eau	1) Sont exclues de cette catégorie, les émulsions dispersions et peintures hydrosolubles reprises dans d’autres catégories
			a) badigeons et peintures à la colle	a) Y compris les peintures et badigeons* contenant des produits celluloseux solubles dans l’eau, ainsi que les peintures à la caséine et les caséinates * les badigeons à la chaux ne sont pas des produits de peinture
			b) peintures silicatées b ₁ peintures silicate à un composant b ₂ peinture silicate à deux composants	b) Produits contenant au plus 5 % de composés organiques selon le FD T 30-808 pour revêtements dits « minéraux ». Les peintures contenant des pigments métalliques sont dans la catégorie 10
			c) peintures à base de chaux éteinte	c) produits contenant au plus 5 % de composés organiques selon FD T 30-808 pour revêtements dits « minéraux »
			d) peintures organo-silicatées ou chaulées d ₁ organo-silicatée d ₂ organo-chaulée	d) produits contenant plus de 5 % de composés organiques selon le FD T 30-808
		2	Peintures aux huiles ou aux vernis gras	
			a) Huiles	
			b) Huiles modifiées	b) Cette catégorie comprend les huiles styrénées, uréthanées, etc
			c) Vernis gras contenant des résines naturelles, artificielles ou synthétiques	

Tableau 1 — Extrait de la norme NF T 36-005 (suite)

Famille	Type de produits	Catégorie	Subdivision dans la catégorie	Critères spécifiques
		3	Semi-produits broyés pour peinture	3) Cette catégorie comprend les blancs broyés et les colorants concentrés en poudre, en paillettes, en copeaux ou en pâte. Elle ne comprend pas les produits contenant des pigments métalliques
			Alkydes	4) Y compris les solutions, les émulsions aqueuses aux résines alkydes. Cette catégorie comprend les glycérophthaliques, les alkydes modifiées telles que les alkydes uréthanées, alkydes styrénées, alkydes acrylées, etc
		4	a) séchage à l'air	
			b) séchage au four	b) Il s'agit des produits qui exigent un passage à l'étuve à une température supérieure à 80 °C pour acquérir leurs caractéristiques finales
			b 1 alkydes moyennes ou courtes en huiles	
			b 2 alkydes hydrosolubles	b 2 Exemple : alkydes carboxylées neutralisées par des amines
		5	Cellulosiques	
			a) nitrocellulose	
			b) autres dérivés en phase solvant	
		6	Polyesters et polyéthers	
			a) polyuréthanes	a-b) Ces produits, lorsqu'ils concernent des brais, relèvent de la catégorie 10
			b) époxydiques	b) les esters époxydiques sont dans la catégorie 10
			c) polyesters saturés	c) improprement dénommés « alkydes sans huile »
			d) polyesters insaturés	d) y compris polyesters à séchage par rayonnement
		7	Vinyliques, acryliques et copolymères	
			a) vinyliques a ₁ en phase solvant a ₂ en phase aqueuse	a) Cette substance comprend tous les produits à base d'acétate, de chlorure ou d'acétochlorure de vinyle ainsi les butyrals, à l'exception des peintures primaires réactives
			b) acryliques et copolymères b ₁ en phase solvant b ₂ en phase aqueuse	
			c) peintures primaires réactives	c) Cette subdivision comprend essentiellement les primaires à base de polyvinyle.
			d) copolymères acryliques	d) Il s'agit des produits à séchage par rayonnement

Tableau 1 — Extrait de la norme NF T 36-005 (suite)

Famille	Type de produits	Catégorie	Subdivision dans la catégorie	Critères spécifiques
		8	Élastomères	
			a) caoutchoucs chlorés	
			b) caoutchouc cyclisés (isomérisés)	
			c) polybutadiènes, polyéthylènes chlorés et autres élastomères	
		9	Résines à base de produits bitumineux	
			a) à base de bitume naturel	
			b) à base de brai de houille	
			c) à base de bitume de pétrole	
			d) à base de brai modifié aux résines synthétiques	d) Exemples : peintures et vernis à base de brai époxydique, brai polyuréthane, brai vinyle, couramment utilisés en anticorrosion.
		10	Autres liants	
			a) résines naturelles ou synthétiques solubles dans l'alcool ou dans les huiles	a) Gomme laque dure ou tendre, résine copal, colophane
			b) silicates b ₁ minéraux (alcalins) b ₂ organiques (d'éthyle)	b) Il s'agit essentiellement de peintures contenant des pigments métalliques
			c) résines de silicone	Produits comportant au moins 40 % de liant siloxane selon le FD T 30-808
			d) aminoplastes	
			e) phénoplastes	
			f) résines fluorées	
			g) esters époxydiques	
			h) résines de coumarone-indène et résines de pétrole	h) Ces produits, lorsqu'ils contiennent du brai, relèvent de la catégorie 9
			i) divers autres	i) Exemple : polyamides, polyvinylidène-chlorure, etc

Tableau 1 — Extrait de la norme NF T 36-005 (suite)

Famille	Type de produits	Catégorie	Subdivision dans la catégorie	Critères spécifiques
II	Produits de peinture pour revêtement épais			II) Il s'agit ici des produits pour revêtements de peinture épais (épaisseur > 400 µm) tels qu'ils sont définis par exemple dans les normes NF EN 1062-1 et XP T 34-722, et qui comprennent ceux se désignant couramment comme des « RPE » (revêtements de peinture épais), voir NF T 36-001 (l'abréviation est conservée)
		1	Vinyliques	
			a) en phase solvant	
			b en phase aqueuse	
		2	Acryliques et copolymères	
			a) en phase solvant	
			b en phase aqueuse	
		3	Autres	3) Cette catégorie comprend les produits à base de silicate comportant au plus 5% de composés organiques par référence à FD T 30-808. Ces produits se désignent couramment en France comme des « RME » (revêtements minéraux épais)
III	Enduits intérieurs de peinture			III) Cette famille vise les enduits intérieurs de peinture tels qu'ils sont définis dans la norme NF T 30-608
		1	Enduits en phase solvant	1) Cette catégorie comprend les enduits gras, maigres et assimilés
		2	Enduits en phase aqueuse	2) Cette catégorie comprend les enduits à base de liants organiques, de chaux, de ciment, de colle, de caséine, etc.
		3	Enduits en poudre	3) Cette catégorie comprend les enduits à base de liants organiques, de chaux, de ciment, de colle, de caséine, etc.
		4	Autres	

Tableau 1 — Extrait de la norme NF T 36-005 (suite)

Famille	Type de produits	Catégorie	Subdivision dans la catégorie	Critères spécifiques
IV	Autres enduits et mastics			IV) Cette famille ne comprend pas les produits bitumeux
		1	Mastics de vitrerie à l'huile et aux vernis gras	
		2	Autres mastics de vitrerie	
		3	Mastics et enduits industriels	3) Cette catégorie comprend notamment les mastics et enduits « carrosserie », les enduits, mastics et bouche-pores pour le bois, les mastics et enduits sans solvant et pluricomposants
		4	Enduits extérieurs de peinture	4) Cette catégorie vise les enduits extérieurs de peinture tels qu'ils sont définis dans la norme NF T 30-608
			a) en phase solvant	a) Cette catégorie comprend les enduits gras et assimilés
			b) en phase aqueuse	b) Cette catégorie comprend les enduits à base de liants organiques, de chaux, de ciment, de plâtre, etc.
			c) en poudre	c) Cette catégorie comprend les enduits à base de liants organiques, de chaux, de ciment, de plâtre, etc
			d) autres	
V	Produits bitumineux	1	Enduits et mastics applicables à froid	
			a) à base de bitume naturel	
			b) à base de brai de houille	
			c) à base de bitume de pétrole	
			d) à base de brai modifié aux résines synthétiques	d) Exemples : brai époxydique, brai polyuréthane, brai vinylique
		2	Enduits et mastics applicables à chaud	2) Température du produit à l'application supérieure à 30 °C
			a) à base de bitume naturel	
			b) à base de brai de houille	
			c) à base de bitume de pétrole	
			d) à base de brai modifié aux résines synthétiques	

3.2.1 Peintures, vernis, lasures et hydrofuges de surface

Les peintures (compris impressions, primaires pour travaux d'apprêt), vernis, et revêtements semi-épais (RSE) sont caractérisés conformément à la norme NF T 36-005 (famille I).

Les lasures et les hydrofuges de surface font partie des produits de peinture selon la norme NF EN ISO 4618 et relèvent aussi de la famille I.

Les revêtements de peinture épais (RPE) sont caractérisés de même conformément à la norme NF T 36-005 (famille II).

3.2.2 Enduits de peinture préparatoires et/ou décoratifs

Ces produits sont caractérisés conformément à la norme NF T 36-005 (familles III ou IV-4).

NOTE Les différents types d'enduits de peinture sont décrits en Annexe A (informative).

3.2.3 Mastics et autres enduits

Les mastics et autres produits (bouche-pores pour le bois, apprêt des subjectiles métalliques, etc.) sont caractérisés conformément à la norme NF T 36-005 (famille IV).

3.2.4 Produits bitumineux

Les enduits et mastics bitumineux sont caractérisés conformément à la norme NF T 36-005 (famille V).

3.3 Critères de choix des produits de peinture

Les critères de choix des produits de peinture et systèmes de revêtements sont liés :

- à la nature des subjectiles à revêtir et aux opérations nécessaires à leur préparation, ainsi qu'à l'état de finition et à l'aspect recherché, conformément à NF DTU 59.1 P1-1 ;
- aux critères de qualification du revêtement à exécuter en feuil mince, semi-épais, ou épais, et qui seront vérifiés pour sa réception conformément à l'Article 8 de NF DTU 59.1 P1-1 ;

NOTE Les produits peuvent être en phase aqueuse ou en phase solvant. Et cela peut intervenir dans le choix : par exemple, sur un subjectile bois, un produit en solvant pourra avoir une meilleure adhérence et une meilleure résistance à la stagnation d'eau ou de neige.

- au mode d'application des produits (lissés, roulés, talochés, grésés, projetés,...), à l'aspect qui en résulte, lié à la granulométrie des charges, et au nombre de couches ;
- aux conditions d'usage et d'entretien
- tous les produits entrant dans la constitution du revêtement de peinture doivent provenir d'un système homogène choisi chez un même fabricant. Les produits doivent bénéficier d'une fiche descriptive, indiquant les caractéristiques des produits et le classement du système, éditée par le fabricant conformément aux spécifications des normes de référence applicables visées aux paragraphes précédents.

3.4 Identification et étiquetage

Les emballages doivent porter, les indications permettant d'identifier le produit et de déterminer les précautions particulières à prendre pendant son transport et en cours de manipulation.

NOTE 1 Les informations données doivent être conformes aux normes et à la législation en vigueur sur l'étiquetage et le marquage, et comporter au moins, en langue française, les renseignements suivants :

- l'identification du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché ;
- la marque du produit
- la caractérisation du produit selon la norme NF T 36-005 ;
- le domaine d'utilisation ;
- une contenance en litres ou kilogrammes ;
- le diluant éventuel à utiliser identifiable par l'utilisateur ;
- la date de fabrication ou le numéro de lot ;
- la consommation rapportée au mètre carré ou rendement en surface ;
- les conditions de stockage.

NOTE 2 Pour les caractéristiques suivantes :

- aptitude à l'emploi et/ou l'usage ;
- l'extrait sec, pondéral et volumique ;
- la masse volumique du produit ;
- le temps de séchage « apparent complet » (à 23 °C et 50 % HR, selon la norme NF EN ISO 3678) ;
- la durée de conservation ;

il y a lieu de se reporter à la fiche descriptive conformément au fascicule de documentation FD T 30-807.

NOTE 3 Il convient aussi que les caractéristiques et l'étiquetage du produit de peinture soient conformes aux réglementations nationales et européennes en matière d'hygiène, santé, environnement, et de sécurité contre l'incendie (voir Annexe B, informative).

Annexe A

(informative)

Types d'enduits de peinture

A.1 Présentation de l'enduit de peinture

L'enduit de peinture peut se présenter :

- soit en poudre ;
- soit en pâte prête à l'emploi en phase aqueuse ou solvant ;
- soit sous forme de plusieurs composants (poudre, liquide, pâte) destinés à être mélangés avant l'utilisation dans des proportions définies ; ces enduits sont dits « pluri-composants » ;
- soit sous forme de deux composants réactifs, par exemple une base époxydique et un durcisseur aminé.

A.2 Description et localisation

L'enduit de peinture s'applique soit manuellement, soit de façon mécanisée, en une ou plusieurs passes ou couches, avec les types d'outil recommandés par le fabricant. Selon l'état de surface du support, l'épaisseur déposée varie de la couche la plus fine jusqu'à atteindre 5mm.

En application d'aspect structuré/texturé, et en rebouchage ou réparation, les enduits de peinture peuvent être utilisés en épaisseur supérieure ;

Ces enduits peuvent être utilisés :

- soit en enduits intérieurs pour pièces sèches ;
- soit en enduits intérieurs pour pièces humides ;
- soit en enduits extérieurs pour façades.

A.3 Distinction par fonction

On distingue couramment plusieurs types d'enduits de peinture de par la fonction qu'ils remplissent. Il s'agit, principalement :

- des enduits de rebouchage ;
- des enduits de réparation ;
- des enduits de dégrossissage ;
- des enduits de surfacage (garnissant, ou de lissage et finition) ;
- des enduits décoratifs (de composition variable, ils sont destinés à rester tels quels, teintés ou non dans la masse, ou peuvent éventuellement recevoir une finition complémentaire).

Les enduits de surfacage de finition comprennent traditionnellement :

- les enduits gras (ces enduits sont à base d'huile siccatives et/ou de liants gras et de charges et pigments),
- les enduits maigres et mixtes (ces enduits sont à base d'huile siccatives et/ou de liants vinyliques, acryliques, et autres, avec adjonction de pigments, de charges, de solvants et de diluants ; le volume de charges et pigments par rapport au liant est plus important que dans l'enduit gras).

Annexe B

(informative)

Exigences applicables en matière d'hygiène, santé, environnement, et de sécurité contre l'incendie

En plus des spécifications du présent document, il existe des exigences concernant l'hygiène, la santé, l'environnement et la sécurité incendie.

AVERTISSEMENT

Les indications qui suivent ne sont données qu'à titre d'information, ne sont pas exhaustives et le lecteur est invité à vérifier qu'elles sont toujours en vigueur au moment de leur utilisation et n'ont pas été modifiées.

B.1 Hygiène, santé, environnement

B.1.1 Utilisation de produits biocides

Les produits biocides (fongicides et/ou algicides) mis sur le marché, dont certains sont présents dans les produits de peinture ou certaines peintures revendiquant elles-mêmes une action biocide (par exemple : peintures anti-salissures, peintures insecticides, etc.) sont soumis à la Directive 98/8/CE du 16 février 1998 modifiée, dite « Directive biocides », en cours de remplacement par le règlement (UE) n° 528/2012, du 22 mai 2012.

B.1.2 Teneur en composés organiques volatils (COV)

Les produits mis sur le marché doivent être munis d'une étiquette indiquant leur catégorie, leur concentration maximale en COV, et la valeur limite correspondante (voir décret n° 2006-623 et Arrêté du 29 mai 2006 relatifs à la réduction des composés organiques volatils dus à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures (transposant la Directive européenne 2004/42/CE, dite « Directive COV »).

Le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils, distingue 4 classes d'émission A+, A, B et C (les émissions les plus importantes sont en classe C).

B.1.3 Substances chimiques dangereuses

Selon le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) et le décret français d'application n° 2010-150 du 17 février 2010 relatif au contrôle des produits chimiques et biocides, les produits de peinture doivent être fabriqués et utilisés de manière à ce que les effets néfastes graves sur la santé humaine et sur l'environnement soient réduits au minimum. Les fiches de données de sécurité (FDS) établies en conséquence et mises à disposition par les fabricants pour chaque produit commercialisé doivent être conformes au guide d'élaboration défini par le Règlement (CE).

B.1.4 Impacts environnementaux

Les fiches de données environnementales et sanitaires (FDES) établies de manière volontaire par le fabricant selon le format de la norme NF EN ISO 15804 [9] sur les déclarations environnementales de produit ou de la NF P 01-010 [4] informent des impacts/caractéristiques environnementales déclarés par unité fonctionnelle. Elles contribuent à l'évaluation des impacts environnementaux et sanitaires des produits de construction et de décoration dans un ouvrage donné.

Le Guide pratique des allégations environnementales (Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie / Ministère du Redressement Productif) a pour objet d'éviter que les termes utilisés pour mettre en avant la qualité d'un produit au regard de la protection de l'environnement ne conduisent pas à délivrer une information trompeuse voire mensongère.

B.2 Sécurité contre l'incendie

La réaction au feu des revêtements de la famille des peintures doit respecter les prescriptions des règlements applicables aux différents types de construction. Le classement correspondant se détermine soit au moyen d'essais spécifiques, soit de manière conventionnelle pour certains types de revêtements.

Bibliographie

- [1] NF DTU 26.1, Travaux de bâtiment — travaux d'enduits de mortier (indice de classement : P 15-201).
- [2] FD P 20-651, Durabilité des éléments et ouvrages en bois.
- [3] NF EN ISO 15804, contribution des ouvrages de construction au développement durable — déclaration environnementale des produits (indice de classement : P 01-064)
- [4] NF P 10-010, Qualité environnementale des produits de construction — Déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction.