Usure excessive de la bande de roulement (Bald Tire)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-09	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, bande de roulement



Figure PNE-09-F1 *(page 1) : Bande de roulement presque lisse : les sculptures ont presque disparu, les témoins d'usure affleurent.*
Source de l'image : gettyimages.com, « Bald Tire ».

1. Description du problème

Les sculptures sont presque **entièrement usées**. Le pneu n'évacue plus l'eau : risque d'aquaplanage, freinage allongé, perte d'adhérence. Sous 1,6 mm, le pneu n'est plus conforme.

2. Symptômes observables

- Bande de roulement lisse, rainures peu profondes.
- Témoins d'usure (TWI) au niveau de la gomme.
- Aquaplanage facile, freinage long sur chaussée mouillée.
- Adhérence réduite en virage et au démarrage.

3. Causes possibles

- Kilométrage élevé sans remplacement.
- Sous-gonflage ou sur-gonflage prolongé.
- Géométrie déréglée ou conduite sportive.
- Pneu non permuté, usure concentrée sur un essieu.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Mesurer la profondeur des sculptures avec une jauge sur plusieurs zones.
2	Repérer les témoins d'usure (TWI) placés dans les rainures.
3	Comparer avec la limite légale de 1,6 mm.
4	Éviter de rouler sous la pluie ou à vitesse élevée.
5	Contrôler les autres pneus du véhicule.
6	Remplacer le pneu rapidement.
7	Faire vérifier géométrie et pression pour éviter une nouvelle usure rapide.

Avertissement de sécurité : Un pneu lisse perd l'adhérence sur route mouillée : risque élevé d'aquaplanage et de perte de contrôle. Ne pas différer le remplacement.

5. Solution / réparation

- Remplacement du pneu (de préférence par paire sur l'essieu).
- Réglage de la pression à la valeur constructeur.
- Contrôle de la géométrie et des amortisseurs.
- Permutation régulière des roues selon la notice.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader dès que la profondeur est proche ou inférieure à 1,6 mm, ou si l'usure est irrégulière.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-09-F1 : gettyimages.com, « Bald Tire ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] Règlement ONU n° 117 (CEE-ONU) : prescriptions relatives aux pneumatiques (résistance au roulement, adhérence sur sol mouillé, bruit).
[S5] Code de la route : réglementation sur l'état des pneumatiques (profondeur minimale des sculptures : 1,6 mm).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.