造成潜在的安全隐患。

磷酸铁锂电池是一种以磷酸铁锂 (LiFePO<sub>4</sub>) 作为正极材料的新型蓄电池,单体容量大,最大可以做到500 Ah,被广泛应用在移动通信、电动汽车、国家电网储能等多个领域。

与传统铅酸蓄电池相比,磷酸铁锂电池的特性和 优点非常明显:a)寿命更长。铅酸蓄电池深度循环寿 命在300次左右,最高在500次以内,而磷酸铁锂动力 电池在正常温度下1 ℃充放电深度循环可达2 000次以 上,容量保持率80%,是铅酸电池的5倍,钴酸锂电池 的4倍,镍氢电池的4倍,锰酸锂电池5倍<sup>[3]</sup>;b)安全性 更高。与传统的过渡金属氧化物结构相比, PO43-化学 键的结合力化学键更强,结构更加稳定,并且不轻易 释放O<sub>2</sub>, 在高温下的稳定性可达40 ℃以上, 保证了电 池内在的高安全性; c) 环保性更好。磷酸铁锂电池不 仅环保,而且无需加入稀有金属,不含任何锂元素以 外的重金属,无毒性 (SGS认证通过)、无污染,符合 欧洲RoHS规定;d)充、放电优势更强。磷酸铁锂电池 本身具有充电速度快、自放电少、无记忆效应等特点, 可大电流快速充放电,用专用充电器30 min就能充到 95%; e) 体积小、重量轻。锂电池本身体积是铅酸电 池的2/3,重量相当于铅酸电池的1/3,镍氢电池的2/3左 右:f) 单体电池电压高,放电平台更加平稳。单体标 称电压为3.2 V, 串联少、可靠性高, 可作大电流高功 率充放电。同时具有高倍率放电特性,10 C充放电效 率达到96%,容量保持率90%。

#### 2.3 制约锂电池应用和推广的不利因素

锂电池的应用开发市场潜力巨大,具有极高的性能优势,但目前动力锂电池技术发展水平参差不齐,能够成功解决单体大容量动力锂电池安全问题的企业少之又少,同时锂电行业整体的产业化水平相对较低,再加上受本身价格成本影响,锂电池价格在短期内难以下降,这些原因很大程度上制约了锂电池的应用推广。

## 3 锂电池在井下蓄电池式矿用电机车方面的应用

#### 3.1 蓄电池式矿用电机车的市场需求

新版《煤矿安全规程》规定,整流设施和架线设施是矿用架线式电机车的必备条件<sup>44</sup>,但其运转不灵活,很容易影响巷道成型和行人安全。另一方面,集电弓与架线之间因本身电路问题,容易产生火花,因此在高瓦斯等级以上矿井不得使用,使用蓄电池式电机车是矿井发展的必然选择,这也对蓄电池组、电控设备及电气线路在防爆措施方面都提出了更高要求。

### 3.2 锂电池在矿用电机车上应用的可行性

目前井下蓄电池电机车一般包括120 V、140 V和192 V三种电压规格,一般需要500 Ah甚至更高的电池组容量。而铅酸电池在使用时有可燃气体析出,存在很大安全隐患,无法在井下全面推广。

a) 对于同电压等级电池来说,单体锂电池能量大,数量较少,在防爆处理或组成本安型电池组设备时可


有效减少电气连接点;b) 与铅蓄电池10 h的充电时间相比,锂电池只需3 h~4 h,充电倍率相比更高更突出;c) 锂电池自身安全性能较高,充电时无其它衍生物,与传统铅酸蓄电池相比不会产生可燃气体等危险源;d) 锂电池放电倍率高,电机车的加速、爬坡性能明显优于铅酸蓄电池电机车;e) 随着锂电池隔爆措施不断升级,动力锂电池防爆技术进展很大,已在工业性试验中开始崭露头角。

#### 4 结语

锂电池在矿用电机车中逐渐普及,必将引起矿用设备的一次革新,而大容量锂电池在防爆方面、动力方面、节能方面不断升级,会使电机车性能进一步提高,为矿井机械化、自动化的发展提供更多创新机遇。参考文献:

- [1] 李剑峰.兖州矿区对煤矿井下应用锂电池的研究[J].电源世界 ,2015(11) 52-56.
- [2] 张瑞雪.矿用锂电池动力电源隔爆外壳力学性能研究与减振设计[D].济南:山东科技大学 2014.
- [3] 张兴华.隔爆电源电池应用现状及分析[J].电子世界 2013 (23) 55-56.
- [4] 武 斌.隔爆环境下锂电池充放电特性研究[D].淮南 安徽理 工大学 2014.

(责任编辑:季 鑫)



# 太阳能电池工作原理及组成

在有光照(无论是太阳光,还是其它发光体产生的 光照)情况下, 电池吸收光能, 电池两端出现异号电荷 积累,即产生"光生电压",这就是"光生伏特效应"。在 光生伏特效应作用下 太阳能电池两端产生电动势 将 光能转换成电能。太阳能电池一般为硅电池 分为单晶 硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电 池三种。其原材料有 a) 电池片。采用高效率(16.5%以 上)的单晶硅太阳能片封装,保证太阳能电池板发电功 率充足 为 玻璃。采用低铁钢化绒面玻璃(又称为白玻 璃) 厚度 3.2 mm 在太阳电池光谱响应的波长范围内 (320 nm~1 100 nm)透光率达 91%以上,对大于 1 200 nm 的红外光有较高的反射率 此玻璃同时能耐太阳紫 外光线辐射而透光率不下降 ;c) EVA。采用加有抗紫外 剂、抗氧化剂和固化剂的厚度为 0.78 mm 的优质 EVA 膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连 接剂 具有较高的透光率和抗老化能力 ;d) TPT。太阳电 池背面覆盖物-氟塑料膜为白色,具有太阳电池封装 材料所要求的耐老化、耐腐蚀、不透气等基本要求、对 阳光起反射作用 并因其具有较高的红外发射率 还可 降低组件的工作温度,有利于提高组件的效率 ;e) 边 框。采用的铝合金边框具有高强度、抗机械冲击能力强 的特点 也是太阳能发电中价值最高的部分。