

· 공정능력지수(Process Capability Index, Cp) 또는 공정능력비는 공정(Process)을 개선하기 위해서 요구되는 수준과 업무 결과에 대한 비교를 통해 공정능력을 측정하기 위한 방법이다. 이는 요구 수준(Specification)에 한해(최대값3σ, 최소값σ)내에서 공정을 통해 산출되는 결과가 나올 수 있는지를 알 수 있다.

· 상세 내용 참조 : https://blog.naver.com/ahn_ss75/222153794653

공정별 특성 Raw Data							BG						SAW					
Process Item		Thickness					Roughness						Kerf Width					
측정방법		Thickness Measuring Machine - Auto					Roughness Measuring Machine - Auto (Wafer의 Back Side를 측정)						High Power Scope - Manual					
측정목적		Wafer TTV(Total Thickness Variation, 평탄도) 점검					Spec. Over 시 Wafer Crack, Broken 발생 가능성 높음						Sawing 품질 점검, Chipping 발생 점검					
평가 단계	1차	2차		3차		1차	2차		3차		1차	2차		3차				
Part	1st Wafer	2nd Wafer	1st Wafer	2nd Wafer	1st Wafer	2nd Wafer	1st Wafer	2nd Wafer	1st Wafer	2nd Wafer	1st Wafer	2nd Wafer	1st Wafer	2nd Wafer	1st Wafer	2nd Wafer		
SPEC	250±10um / 13Point					200nm / 5Point					max 65um / 10Point							
Unit	um	um	um	um	um	um	nm	nm	nm	nm	nm	um	um	um	um	um		
S/S	13	13	13	13	13	13	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10		
MIN	248.6	248.8	249	249.3	249.3	249.7	76.47	72.53	73.6	74.7	75.06	72.7	59.8	59.3	59.2	59.8		
MAX	252.9	252.2	252	250.9	251.6	253	87.37	77.72	85.26	85.33	83.75	81.38	64.9	64.3	63.9	63		
AVG	250.38	250.58	250.38	249.87	250.62	251.10	83.03	74.42	79.39	80.44	79.18	76.31	62.34	61.04	61.34	61.18		
STDEV	1.52	1.12	0.99	0.49	0.76	1.10	4.56	2.04	4.63	4.29	4.01	3.49	1.71	1.63	1.87	1.21		
Cpk	2.11	2.81	3.23	6.66	4.13	2.70	8.54	20.51	8.68	9.29	10.05	11.82	0.52	0.81	0.65	0.92		
1	249.1	249.6	252.0	249.4	251.3	249.8	86.49	77.72	78.45	85.33	75.06	72.7	64.9	60.2	59.8	61.2		
2	252.2	250.7	250.4	249.4	249.7	250.6	80.32	74.73	82.7	74.7	83.2	78.29	63.3	60.9	59.2	60.5		
3	249.5	252.1	251.7	250.9	250.3	251.7	76.47	74.09	76.94	83.69	77.34	74.76	62.3	60.4	62.7	60.8		
4	251.6	251.6	250.3	249.8	249.8	251.9	84.49	72.53	73.6	77.96	76.57	74.42	61.8	60.1	62.4	59.5		
5	248.7	251.1	250.5	250.1	251.3	253.0	87.37	73.01	85.26	80.52	83.75	81.38	63.5	60.9	59.4	61.5		
6	250.2	251.8	250.7	249.4	250.7	251.5							60.5	63.3	60.4	60.1		
7	249.0	250.4	250.7	250.3	251.6	251.3							59.8	59.4	63.9	59.5		
8	249.3	249.6	249.2	250.4	249.3	250.9							60.5	59.3	63.8	62.3		
9	252.6	252.2	250.7	249.3	250.0	250.3							64.3	64.3	62.3	62.8		
10	250.9	250.5	251.4	249.5	250.8	249.7							62.5	61.6	59.5	63.6		
11	250.3	249.3	249.2	250.3	250.5	250.6												
12	248.6	248.8	249.2	249.7	251.1	253.0												
13	252.9	249.9	249.0	249.8	251.6	250.0												

Data Gathering Point





