

Méthodes d'essais électriques pour les câbles d'énergie basse tension

Descripteur Thésaurus international technique : Câble électrique, conducteur électrique, basse tension, spécification, essai électrique, conditions d'essai, résultats d'essai, âme conductrice, échantillonnage, gaine de protection, immersion, enveloppe isolante, résistance d'isolement, défaut, tension électrique, impédance

2 Références normatives

Supprimer EN 50356 de la liste et **ajouter** la référence normative suivante:

EN 62230:2007, *Câbles électriques* – méthode d'essai au défilement à sec (sparker)

10.2 Essai au défilement à sec

Au paragraphe 10.2.1 **remplacer** EN 50356 par EN 62230.

Annexe A

En A.1 **supprimer** la NOTE existante et **insérer**:

NOTE Pour beaucoup de mélanges courants, par exemple ceux à base de PVC ou de polyoléfinés thermoplastiques, la résistivité volumique des mélanges isolants à la température de fonctionnement du câble est estimée à $10^{+8} \Omega \cdot \text{m}$. De ce fait, la formule générale devient:

$$R = 0,0367 \cdot \log\left(\frac{D}{d}\right) \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$$

AVANT PROPOS

La Norme nationale : **NS 01-042 : 2022/A1.- Méthodes d'essais électriques pour les câbles d'énergie basse tension**; est adoptée en tant que norme nationale. Elle fait référence à la norme Européenne (EN 50395 : 2005 / A1 2011).

La présente norme a été adoptée par le Comité Electrotechnique National du Sénégal comprenant les membres suivant à l'issue d'un atelier élargie à d'autres partenaires.

LISTE DES MEMBRES DU CEN-Sn

Version Final Projet de Norme CEN

Version Final Projet de Norme CEN