



HBQI
INSTITUTE



221700110366

检 验 报 告



二维码防伪

防伪码: D04NDR

TEST REPORT

No. JC202506061

产品名称
Name of sample

粘土砖

受检单位
Inspected unit

—

生产单位
Produced by

标称: 武汉市吸碳建材有限责任公司

委托单位
Commission unit

武汉市吸碳建材有限责任公司

检验类别
Test purpose

委托检验

湖北省产品质量监督检验研究院
Hubei Product Quality Supervision and Inspection Research Institute



扫描全能王 创建

湖北省产品质量监督检验研究院
检 验 报 告




NQ: JC202506061

产品名称	粘土砖		商标	—	
规格型号	215mm×102.5mm×65mm	生产日期/批号		—	
委托单位名称及联系电话	武汉市吸碳建材有限责任公司15871499915				
委托单位地址	湖北省武汉市蔡甸区蔡甸经济开发区九康大道79号管委会209室				
生产单位名称及联系电话	标称: 武汉市吸碳建材有限责任公司				
任务来源	检(协)字2025年JC202506061 号				
送样日期	2025年12月3日	送样人员	裴俊儒	样品到达日期	2025年12月3日
样品数量	55块	抽样基数	—	检查封样人员	—
样品等级	合格品	样品/抽样单编号	JC202506061	样品状态	样品外观无明显异常
检验开始日期	2025年12月4日		检验结束日期	2026年1月5日	
检验依据	JC/T 422-2025、GB 6566-2010、GB/T 4111-2013				
检验项目	抗冻性、吸水率、干燥收缩值、相对含水率、碳化系数、软化系数、放射性核素限量				
检验结论	该样品按JC/T 422-2025、GB 6566-2010、GB/T 4111-2013检验, 单项结论见续页。 				
备注	检验依据由委托方指定。JC/T 422-2025未授权。				


批准:杜明



审核:周阳



主检:徐淼





扫描全能王 创建

湖北省产品质量监督检验研究院
检 验 报 告 (续页)



No:JC202506061

序号	检验项目名称	标准要求 (单位)		实测值 (单位)	单项结论
1	抗冻性 (D25)	质量损失率	平均值 $\leq 5\%$ 单块最大值 $\leq 10\%$	平均值: 0.8% 单块最大值: 1.0%	合格
		抗压强度损失率	平均值 $\leq 25\%$ 单块最大值 $\leq 30\%$	平均值: 8% 单块最大值: 9%	合格
2	吸水率	应不大于15%		13%	合格
3	干燥收缩值	≤ 0.60 mm/m		0.31mm/m	合格
4	相对含水率	潮湿	$\leq 40\%$	33%	合格
5	碳化系数	应不小于0.85		0.91	合格
6	软化系数	应不小于0.85		0.93	合格
7	放射性核素限量	建筑主体材料: $I_{Ra} \leq 1.0, I_{\gamma} \leq 1.0$		$I_{Ra}=0.1$ $I_{\gamma}=0.2$	合格

以 下 空 白

HBQI
INSTITUTE



扫描全能王 创建