
(a) shape R_t
width N
1600
800
400
200
100
50
-3.6 -3.6 -3.5 -3.5 -3.5 -3.2 -1.8 -1.7
-3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.1 -2.9 -1.5 -1.1
-2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.5 -1.6 -1.4
-2.0 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.6 -1.3
-1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.8 -1.9 -1.7 -1.3
-1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2
0 $3{\cdot}10^{-6}$ 10^{-5} $3{\cdot}10^{-5}$ 10^{-4} $3{\cdot}10^{-4}$ 10^{-3} $3{\cdot}10^{-3}$
weight decay $\eta\lambda$
median $\log_{10} R_t$ at t^*
−1.5 −2.0 −2.5 −3.0 −3.5
(b) scale S_t
width N
1600
800
400
200
100
50
1.05 1.03 1.00 0.91 0.67 0.29 0.05 0.02
1.10 1.09 1.05 0.97 0.72 0.34 0.09 0.05
1.17 1.15 1.12 1.04 0.80 0.42 0.15 0.09
1.25 1.24 1.21 1.13 0.91 0.54 0.22 0.11
1.37 1.36 1.33 1.27 1.07 0.72 0.38 0.20
1.27 1.27 1.26 1.22 1.10 0.86 0.54 0.33
0 $3{\cdot}10^{-6}$ 10^{-5} $3{\cdot}10^{-5}$ 10^{-4} $3{\cdot}10^{-4}$ 10^{-3} $3{\cdot}10^{-3}$
weight decay $\eta\lambda$
median S_t at t^*
1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2