


Silicone rubber

Tensile test of silicone rubber elastomers



	Extension at Maximum Tensile extension (mm)	Load at Maximum Tensile extension (N)	Tensile strain at Maximum Tensile extension (%)	Time at Maximum Tensile extension (sec)	Tensile stress at Maximum Tensile extension (MPa)
1	403.59172	1.45826	288.27980	48.43000	0.03472
2	386.18369	1.20867	275.88103	46.34700	0.02878
Mean	394.88770	1.33347	282.08041	47.38850	0.03175
Standard Deviation	12.30934	0.17649	8.76725	1.47290	0.00420