

Tessa ofrece garantía contra defectos de fabricación para sus productos por un periodo de 12 meses, contados desde la fecha de emisión de la factura por la fábrica, con excepción de las materias primas y componentes que están garantizados por el propio fabricante. Los productos Tessa destinados al segmento fotovoltaico fueron diseñados de acuerdo con las siguientes normas:

- ✓ **NBR 6123:2003 - Fuerzas Relacionadas con el Viento en Edificaciones**
- ✓ **NBR 14762:2010 - Dimensionamiento de Estructuras de Acero Construidas por Perfiles Formados en Frío**
- ✓ **NBR 8681:2003 - Acciones y Seguridad en Estructuras**
- ✓ **NBR 15575:2013 - Norma de Desempeño**

A fin de que la garantía se pueda aplicar, deben seguirse los siguientes requisitos:

- Al recibir la mercancía, el cliente debe siempre verificar la cantidad de volúmenes y la ocurrencia de cualquier violación de los envases durante el transporte, e informar a la fábrica acerca de cualquier ocurrencia fuera de la normalidad en el plazo máximo de 24 horas tras el recibo de la mercancía.
- Tessa no ofrece ninguna otra forma de garantía, incluyendo la de venta o adecuación en cuanto a la finalidad de este producto.
- La garantía solo se aplica al primer usuario del producto, no alcanzando compradores subsecuentes.
- De haber mutuo acuerdo entre el comprador y Tessa registrado en contrato, la garantía podrá sufrir alguna modificación.
- La garantía no se aplicará si los productos no son instalados correctamente.
- La mala conservación por el uso inadecuado, los cambios en el proyecto original o el uso de productos químicos que dañen los materiales utilizados en la estructura también invalidarán esta garantía.
- La responsabilidad de Tessa se limita a la reparación o al reemplazo gratuito de los componentes solo durante el plazo de garantía especificado.
- Tessa se reserva el derecho de realizar modificaciones en productos o componentes en cualquier período sin previo aviso.

IMPORTANTE: Esta garantía resultará automáticamente cancelada si los equipos sufren malos tratos o daños debido a accidentes, caídas, sobrecarga por encima de lo especificado o cualquier evento imprevisible derivado de un uso inadecuado, instalación incorrecta o fuerza mayor por parte del usuario.

Revestimiento Acero (g/m ²)	VIDA ÚTIL (EN AÑOS)					
	Región atmosférica					
	C1	C2	C3	C4	C5	CX
Z 180	171	23	10	5	3	1
Z 275	262	35	15	8	4	1
Z 350	333	45	19	10	5	2
Z 450	429	57	24	13	6	2
Z 600	571	76	32	17	9	3
Galv. Caliente	980	131	54	30	15	5

CATEGORÍA	CORROSIÓN	ATMÓSFERA EXTERNA TÍPICA
C1	Muy baja	Zonas secas y/o frías, con muy poca contaminación atmosférica e intervalos de tiempo de humectación muy cortos, tales como en ciertos desiertos y áreas centrales de las regiones árticas y antárticas.
C2	Baja	Zonas templadas, con poca contaminación atmosférica (SO ₂ < 5 µg/m ³), tales como zonas rurales y pequeñas ciudades. Zonas secas y/o frías, con tiempo de humectación corto.
C3	Mediana	Zonas templadas, con contaminación atmosférica alta (SO ₂ : 5 µg/m ³ a 30 µg/m ³) y algún efecto de cloruro, tales como áreas urbanas y áreas costeras con baja deposición de cloruro. Zonas subtropicales y tropicales, con poca contaminación atmosférica.
C4	Alta	Zonas templadas, con contaminación atmosférica alta (SO ₂ : 30 µg/m ³ a 90 µg/m ³) y un efecto sustancial de cloruro, tales como áreas urbanas contaminadas, áreas industriales, áreas costeras sin spray de agua salada o exposición al efecto de sales de deshielo. Zonas subtropicales y tropicales, con mediana contaminación atmosférica.
C5	Muy alta	Zonas templadas y subtropicales, con contaminación atmosférica muy alta (SO ₂ : 90 µg/m ³ a 250 µg/m ³) y un efecto significativo de cloruros, tales como áreas industriales, áreas costeras y posiciones resguardadas en el litoral.
Cx	Extrema	Zonas subtropicales y tropicales, con alto tiempo de humectación, contaminación atmosférica muy alta (SO ₂ > 250 µg/m ³) y fuerte efecto de cloruros, tales como áreas con contaminación industrial extrema, áreas costeras y offshore con contacto ocasional con niebla salina.