

# 实验报告

@无极县康惠达皮革有限公司

文件编号： KHDWXSYSckbg-4Kz963Ob  
版本： 0.1



委托单位： 康惠达皮革生产部  
委托单位地址： 河北省石家庄市无极县康惠达工业园内

型号： E03  
颜色： 黑  
生产日期： 2025. 12. 5  
产品类别： 真皮(牛皮)  
检验类别： 本厂自检  
来样日期： 2025. 12. 6  
检验检查日期： 2025. 12. 7

检验员： 张小敏 品质确认：

编制： 宋巴松



序号	测试名称	评判结果
1	外观	PASS
2	色差	PASS
3	光泽度	NG
4	柔软度	NG
5	厚度	PASS
6	耐磨性	PASS
7	湿擦	PASS

此次结果 **不符合** 标准要求

- 声明：
- 本报告结果仅对本次接收的样品负责。本公司不对样品的来源、取样及运输环节承担责任。
  - 本报告仅供委托方参考，不得用于广告宣传或作为法律诉讼的直接证据。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
  - 委托方应对所提供样品及资料的真实性负责。因信息不实导致的后果，本公司恕不负责。
  - 本报告的最终解释权归本公司所有，我们保留在不另行通知的情况下更新本声明的权利。
  - 本报告仅加盖检验检测专用章后有效。



# 实验报告

@无极县康惠达皮革有限公司

文件编号： KHDWXSYSckbg-4Kz963Ob  
版本： 0.1



检测项目、方法及结果:

检测机构名称	无极县康惠达皮革有限公司实验室					
执行标准	《GB/T 38412—2019》 皮革制品 通用规范					
	《ISO 22700:2019》 Leather — Measuring the colour and colour difference of finished leather					
	《QB/T 2729—2018》 皮革 物理和机械试验 表面光泽度的测定					
	《ISO 17235:2015》 Leather — Physical and mechanical tests — Determination of softness					
	《ISO 2589:2016》 Leather — Physical and mechanical tests — Determination of thickness					
	《ISO 17076-1:2020》 Leather — Determination of abrasion resistance Part 1: Taber® method					
温度/湿度(RH)	《ISO 11640:2018》 Leather — Tests for colour fastness — Colour fastness to cycles of to-and fro rubbing					
	(25±5)°C, (50±10)%					

序号	检验项目	技术要求	单位	实验结果				结论
----	------	------	----	------	--	--	--	----

1	外观	厚度均匀、无异味，革身丰满，柔软而有弹性。无皱纹、不裂面。涂层均匀牢固，粒面清晰。	/	符合/不符合  符合			PASS
2	色差光源：D65/10	$\Delta L$   $\pm 0.60$	$\Delta L$	-0.42	-0.33	-0.42	PASS
		$\Delta a$   $\pm 0.30$	$\Delta a$	0.13	0.11	0.12	PASS
		$\Delta b$   $\pm 0.30$	$\Delta b$	0.03	0.07	0.05	PASS
		$\Delta E \leq 0.60$	$\Delta E$	0.44	0.36	0.44	PASS
3	光泽度	1.1 $\pm$ 0.2	/	0.7	0.7	0.7	NG

				头部			腹部			臀部			
4	柔软度	3.0-4.2	mm	2.8	2.9	2.7	2.9	2.8	3	2.9	2.7	3	NG
5	厚度	1.1-1.4	mm	1.3	1.3	1.4	1.3	1.35	1.4	1.3	1.3	1.3	PASS

6	耐磨性	2000次后 ≥4	级	4.5				PASS
7	湿擦	500次后 ≥4	级	4.5				PASS

测试仪器编号	测试仪器描述	校准到期日
KHD CSY-01	x-rite colorimeter	2026/5/12
KHD 3nh-01	3nh Gloss tester	2026/5/12
KHD-WXSYSsysb-16	Datacolor 600	2026/5/12
KHD-WXSYSsysb-07	Leather softness tester	2026/7/25
KHD-WXSYSsysb-10	Leather thickness caliper	2026/7/25
KHD-WXSYSsysb-03	TABER Abrasion Test Machine	2026/9/25
KHD-WXSYSsysb-04	ELECTRONIC CROCK METER	2026/5/12

# 实验报告

@无极县康惠达皮革有限公司

文件编号: KHDWXSYSckbg-4Kz963Ob

版本: 0.1



附样本图片:



结束

WUJI KANGHUIDA LEATHER CO.,LTD

Wuji,Shijiazhuang,China 052460

河北省石家庄市无极县张段固镇工业区 邮编:052460

[www.khdleather.com](http://www.khdleather.com)

第 3 页 共 3 页