ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS PARA EXTRUSIÓN
EXCLUSIVO CLIENTE LIQUITANK

TABLA No. 1: "FÓRMULAS PARA EXTRUSIÓN"		
MEZCLA COLOR ROJO		
MATERIAL	**Kg**	**% ± 5**
POLIPROPILENO (A)	440.6	88.1
POLIPROPILENO (C)	50.0	10.0
PIGMENTO ROJO LYONDELLBASELL	5.2	1.0
UV	4.2	0.8
TOTAL	500.0	100.0

TABLA No. 2: "FÓRMULAS PARA EXTRUSIÓN"		
MEZCLA COLOR NEGRO		
MATERIAL	**Kg**	**% ± 5**
POLIPROPILENO (A)	440.6	88.1
POLIPROPILENO (C)	50.0	10.0
PIGMENTO NEGRO 40-20	5.2	1.0
UV	4.2	0.8
TOTAL	500.0	100.0

NOTA: LOS PORCENTAJES DE MATERIAL (POLIPROPILENO "C") QUEDARAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD, PROVOCANDO DISMINUCIÓN DE DICHO MATERIAL O REMPLAZO DEL MISMO (POR POLIPROPILENO "A") ASI COMO EL INCREMENTO EN ALGUNOS ADITIVOS (PIGMENTO).
DICHAS VARIACIONES NO COMPROMETEN LA CALIDAD NI PROPIEDADES DE LA CINTA.

MEZCLAS PARA EXTRUSORA 1
RAFIA PARA CINTURÓN

BLANCO		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO (A)	335.6	67.1
POLIPROPILENO (B)	100.0	20.0
POLIETILENO (PEBD A)	50.0	10.0
CARBONATO DE CALCIO	4.2	0.84
PIGMENTO BLANCO	6.0	1.2
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

VERDE		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO (A)	340.8	68.16
POLIPROPILENO (B)	100.0	20.0
POLIETILENO (PEBD A)	50.0	10.0
CARBONATO DE CALCIO	2.0	0.40
PIGMENTO (VERDE)	3.0	0.60
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

AZUL		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO (A)	339.8	68.0
POLIPROPILENO (B)	100.0	20.0
POLIETILENO (PEBD A)	50.0	10.0
CARBONATO DE CALCIO	2.0	0.40
PIGMENTO (AZUL)	4.0	0.80
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLAS PARA EXTRUSORA 1
RAFIA PARA CINTURÓN

ROJO		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO (A)	339.6	67.9
POLIPROPILENO (B)	100.0	20.0
POLIETILENO (PEBD A)	50.0	10.0
CARBONATO DE CALCIO	2.0	0.40
PIGMENTO (ROJO)	4.2	0.84
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

AMARILLO HUEVO		
MATERIAL	KG	% ± 6
POLIPROPILENO (A)	337.8	67.56
POLIPROPILENO (B)	100.0	20.0
POLIETILENO (PEBD A)	50.0	10.0
CARBONATO DE CALCIO	2.0	0.4
PIGMENTO (AMARILLO HUEVO)	6.0	1.2
UV	4.2	0.84
TOTAL	500	100.0

NARANJA		
MATERIAL	KG	% ± 6
POLIPROPILENO (A)	340.0	68
POLIPROPILENO (B)	100.0	20.0
POLIETILENO (PEBD A)	50.0	10.0
CARBONATO DE CALCIO	2.0	0.4
PIGMENTO (NARANJA)	3.8	0.8
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLAS PARA EXTRUSORA 1
RAFIA PARA CINTURÓN

NEGRO		
MATERIAL	KG	% ± 6
POLIPROPILENO (A)	334.8	67.0
POLIPROPILENO (B)	100.0	20.0
POLIETILENO (PEBD A)	50.0	10.0
PIGMENTO	11.0	2.2
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

NATURAL ANTIESTÁTICO		
MATERIAL	KG	% ± 6
POLIPROPILENO (A)	334.8	67.0
POLIPROPILENO (B)	100.0	20.0
POLIETILENO (PEBD A)	50.0	10.0
CONCENTRADO AE-18	11.0	2.2
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

AMARILLO ANTIESTÁTICO		
MATERIAL	KG	% ± 6
POLIPROPILENO (A)	335.0	67
POLIETILENO (PEBD A)	50.0	10.0
POLIPROPILENO (B)	100.0	20.0
CONCENTRADO AE-18	11.0	2.2
PIGMENTO (AMARILLO HUEVO)	1.0	0.2
UV	3.0	0.6
TOTAL	500.0	100.0

NOTA: EN LAS FORMULAS SE PUEDE INCLUIR POLIPROPINENO "B" Y "C". LOS PORCENTAJES DE ESTE MATERIAL QUEDARAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD, PROVOCANDO DISMINUCIÓN DE MATERIALES COMO "POLIPROPILENO A" ASI COMO EL INCREMENTO EN ALGUNOS ADITIVOS (PIGMENTO).
DICHAS VARIACIONES NO COMPROMETEN LA CALIDAD NI PROPIEDADES DE LA CINTA.

ESPECIFICACIÓN DE FÓRMULAS PARA EXTRUSIÓN

MEZCLA BLANCA EXTRUSORA 2		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO (A)	385.6	77.12
POLIPROPILENO (B)	100	20.00
CARBONATO DE CALCIO	4.2	0.84
PIGMENTO BLANCO	6	1.20
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLA BLANCA EXTRUSORA 4		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO (A)	485.6	97.12
CARBONATO DE CALCIO	4.2	0.84
PIGMENTO (BLANCO)	6.0	1.2
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLA BLANCA EXTRUSORA 5		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO (A)	385.6	77.12
POLIPROPILENO (B)	100.0	20
CARBONATO DE CALCIO	4.2	0.84
PIGMENTO (BLANCO)	6.0	1.2
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLA COLOR AZUL		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO (A)	490.0	98
CARBONATO DE CALCIO	2.0	0.4
PIGMENTO	3.8	0.76
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

ESPECIFICACIÓN DE FÓRMULAS PARA EXTRUSIÓN

MEZCLA COLOR VERDE		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO (A)	492.8	98.56
PIGMENTO	3.0	0.6
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLA COLOR MORADO		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO (A)	492.3	98.46
PIGMENTO	3.5	0.7
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLA COLOR ROJO		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO (A)	491.6	98.32
PIGMENTO	4.2	0.84
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLA COLOR NEGRO		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO (A)	382.8	76.56
POLIPROPILENO (B)	100.0	20.0
CARBONATO DE CALCIO	2.0	0.4
PIGMENTO	11.0	2.2
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

ESPECIFICACIÓN DE FÓRMULAS PARA EXTRUSIÓN

MEZCLA COLOR VERDE ÓPTICO		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO (A)	384.8	76.96
POLIPROPILENO (B)	100.0	20.0
CARBONATO DE CALCIO	2.0	0.4
PIGMENTO VERDE ÓPTICO	4.0	0.8
PIGMENTO AMARILLO	5.0	1
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLA AMARILLO ANTIESTÁTICO		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO (A)	484.0	96.8
CARBONATO DE CALCIO	1.0	0.2
PIGMENTO AMARILLO HUEVO	1.0	0.2
CONCENTRADO AE-18	11.0	2.2
UV	3.0	0.6
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLA CINTA COLOR NATURAL		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO (A)	495.8	99.16
UV	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

NOTA: EN LAS FORMULAS SE PUEDE INCLUIR POLIPROPINENO "B" Y "C". LOS PORCENTAJES DE ESTE MATERIAL QUEDARAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD, PROVOCANDO DISMINUCIÓN DE MATERIALES COMO "POLIPROPILENO A" ASI COMO EL INCREMENTO EN ALGUNOS ADITIVOS (PIGMENTO).

DICHAS VARIACIONES NO COMPROMETEN LA CALIDAD NI PROPIEDADES DE LA CINTA.

UNICAMENTE PARA LA EXTRUSORA 4 NO SE EMPLEARÁ POLIPROPILENO "B"