ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS PARA EXTRUSIÓN
EXCLUSIVO CLIENTE LIQUITANK

TABLA No. 1: "FÓRMULAS PARA EXTRUSIÓN"			
MEZCLA COLOR ROJO			
MATERIAL		**Kg**	**% ± 5**
POLIPROPILENO 1RA		440.6	88.1
POLIPROPILENO 2DA		50.0	10.0
MASTERBATCH ROJO CP50335 RED		5.2	1.0
CONCENTRADO UVPP20		4.2	0.8
TOTAL		500.0	100.0

TABLA No. 2: "FÓRMULAS PARA EXTRUSIÓN"			
MEZCLA COLOR NEGRO			
MATERIAL		**Kg**	**% ± 5**
POLIPROPILENO 1RA		440.6	88.1
POLIPROPILENO 2DA		50.0	10.0
MASTERBATCH NEGRO 4020		5.2	1.0
CONCENTRADO UVPP20		4.2	0.8
TOTAL		500.0	100.0

NOTA: LOS PORCENTAJES DE MATERIAL (POLIPROPILENO "C") QUEDARAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD, PROVOCANDO DISMINUCIÓN DE DICHO MATERIAL O REMPLAZO DEL MISMO (POR POLIPROPILENO "A") ASI COMO EL INCREMENTO EN ALGUNOS ADITIVOS (PIGMENTO).
DICHAS VARIACIONES NO COMPROMETEN LA CALIDAD NI PROPIEDADES DE LA CINTA.

MEZCLAS PARA EXTRUSORA 1
RAFIA PARA CINTURÓN

BLANCO		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO 1RA	335.6	67.1
POLIPROPILENO 2DA	100.0	20.0
POLIETILENO 808AA	50.0	10.0
CARBONATO DE CALCIO	4.2	0.84
MASTERBATCH BLANCO	6.0	1.2
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

VERDE		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO 1RA	340.8	68.16
POLIPROPILENO 2DA	100.0	20.0
POLIETILENO 808AA	50.0	10.0
CARBONATO DE CALCIO	2.0	0.40
PIGMENTO (VERDE)	3.0	0.60
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

AZUL		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO 1RA	339.8	68.0
POLIPROPILENO 2DA	100.0	20.0
POLIETILENO 808AA	50.0	10.0
CARBONATO DE CALCIO	2.0	0.40
MASTERBATCH AZUL	4.0	0.80
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLAS PARA EXTRUSORA 1
RAFIA PARA CINTURÓN

ROJO		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO 1RA	339.6	67.9
POLIPROPILENO 2DA	100.0	20.0
POLIETILENO 808AA	50.0	10.0
CARBONATO DE CALCIO	2.0	0.40
MASTERBATCH ROJO	4.2	0.84
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

AMARILLO HUEVO		
MATERIAL	KG	% ± 6
POLIPROPILENO 1RA	337.8	67.56
POLIPROPILENO 2DA	100.0	20.0
POLIETILENO 808AA	50.0	10.0
CARBONATO DE CALCIO	2.0	0.4
MASTERBATCH AMARILLO HUEVO	6.0	1.2
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500	100.0

NARANJA		
MATERIAL	KG	% ± 6
POLIPROPILENO 1RA	340.0	68
POLIPROPILENO 2DA	100.0	20.0
POLIETILENO 808AA	50.0	10.0
CARBONATO DE CALCIO	2.0	0.4
MASTERBATCH NARANJA	3.8	0.8
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLAS PARA EXTRUSORA 1
RAFIA PARA CINTURÓN

NEGRO		
MATERIAL	KG	% ± 6
POLIPROPILENO 1RA	334.8	67.0
POLIPROPILENO 2DA	100.0	20.0
POLIETILENO 808AA	50.0	10.0
MASTERBATCH NEGRO	11.0	2.2
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

NATURAL ANTIESTÁTICO		
MATERIAL	KG	% ± 6
POLIPROPILENO 1RA	334.8	67.0
POLIPROPILENO 2DA	100.0	20.0
POLIETILENO 808AA	50.0	10.0
CONCENTRADO AE-18	11.0	2.2
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

AMARILLO ANTIESTÁTICO		
MATERIAL	KG	% ± 6
POLIPROPILENO 1RA	335.0	67
POLIETILENO 808AA	50.0	10.0
POLIPROPILENO 2DA	100.0	20.0
CONCENTRADO AE-18	11.0	2.2
MASTERBATCH AMARILLO HUEVO	1.0	0.2
CONCENTRADO UVPP20	3.0	0.6
TOTAL	500.0	100.0

NOTA: EN LAS FORMULAS SE PUEDE INCLUIR POLIPROPINENO "B" Y "C". LOS PORCENTAJES DE ESTE MATERIAL QUEDARAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD, PROVOCANDO DISMINUCIÓN DE MATERIALES COMO "POLIPROPILENO A" ASI COMO EL INCREMENTO EN ALGUNOS ADITIVOS (PIGMENTO).
DICHAS VARIACIONES NO COMPROMETEN LA CALIDAD NI PROPIEDADES DE LA CINTA.

ESPECIFICACIÓN DE FÓRMULAS PARA EXTRUSIÓN

MEZCLA BLANCA EXTRUSORA 2		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO 1RA	385.6	77.12
POLIPROPILENO 2DA	100	20.00
CARBONATO DE CALCIO	4.2	0.84
MASTERBATCH BLANCO	6	1.20
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLA BLANCA EXTRUSORA 4		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO 1RA	485.6	97.12
CARBONATO DE CALCIO	4.2	0.84
MASTERBATCH BLANCO	6.0	1.2
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLA BLANCA EXTRUSORA 5		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO 1RA	385.6	77.12
POLIPROPILENO 2DA	100.0	20
CARBONATO DE CALCIO	4.2	0.84
MASTERBATCH BLANCO	6.0	1.2
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLA COLOR AZUL		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO 1RA	490.0	98
CARBONATO DE CALCIO	2.0	0.4
MASTERBATCH AZUL	3.8	0.76
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

ESPECIFICACIÓN DE FÓRMULAS PARA EXTRUSIÓN

MEZCLA COLOR VERDE		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO 1RA	492.8	98.56
PIGMENTO VERDE	3.0	0.6
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLA COLOR MORADO		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO 1RA	492.3	98.46
PIGMENTO VIOLETA	3.5	0.7
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLA COLOR ROJO		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO 1RA	491.6	98.32
MASTERBATCH ROJO	4.2	0.84
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLA COLOR NEGRO		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO 1RA	382.8	76.56
POLIPROPILENO 2DA	100.0	20.0
CARBONATO DE CALCIO	2.0	0.4
MASTERBATCH NEGRO	11.0	2.2
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

ESPECIFICACIÓN DE FÓRMULAS PARA EXTRUSIÓN

MEZCLA COLOR VERDE ÓPTICO		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO 1RA	384.8	76.96
POLIPROPILENO 2DA	100.0	20.0
CARBONATO DE CALCIO	2.0	0.4
MASTERBATCH AMARILLO-VERDE	4.0	0.8
MASTERBATCH AMARILLO HUEVO	5.0	1
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLA AMARILLO ANTIESTÁTICO		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO 1RA	484.0	96.8
CARBONATO DE CALCIO	1.0	0.2
MASTERBATCH AMARILLO HUEVO	1.0	0.2
CONCENTRADO AE-18	11.0	2.2
CONCENTRADO UVPP20	3.0	0.6
TOTAL	500.0	100.0

MEZCLA CINTA COLOR NATURAL		
MATERIAL	KG	% ± 5
POLIPROPILENO 1RA	495.8	99.16
CONCENTRADO UVPP20	4.2	0.84
TOTAL	500.0	100.0

NOTA: EN LAS FORMULAS SE PUEDE INCLUIR POLIPROPINENO "B" Y "C". LOS PORCENTAJES DE ESTE MATERIAL QUEDARAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD, PROVOCANDO DISMINUCIÓN DE MATERIALES COMO "POLIPROPILENO A" ASI COMO EL INCREMENTO EN ALGUNOS ADITIVOS (PIGMENTO).

DICHAS VARIACIONES NO COMPROMETEN LA CALIDAD NI PROPIEDADES DE LA CINTA.

UNICAMENTE PARA LA EXTRUSORA 4 NO SE EMPLEARÁ POLIPROPILENO "B"