
gypse



sel gem




la galène

(الكحل)


aragonite


barytine


calcite

Les minéraux non silicates

Mx	Forme	Cliv.	Dureté	Densité	Eclat	Coul.	Transp.	R HCl	Nom	F. Ch.	Classe
1	Fibreux	2 (1parfait et 1 bon)	Rayé à l'ongle	Faible	Soyeux	Incolore à blanc	Transp. à transl.	-	Gypse	CaSO4 2H2O	Sulfates
2	Tabulaire	1 Très bon	Rayée au verre	Moyen.	Vitreux	Incolorer ose, blanche	Transl.	-	Barytine	BaSO4	Sulfates
3	Rhomboèd re	3 parfaits	Rayée À l'acier	Faible	Vitreux	Variable en général blanche	Transp. à transl.	+	Calcite	CaCO3	Carbonates
4	Prismatiqu e	2 (1 bon, 1 médiocre)	Rayée À l'acier	Faible	Vitreux	Variable	Transp. à transl.	+	Aragonite	CaCO3	Carbonates
5	Cubique	3 parfaits	Rayée À l'acier	Forte	Métal.	Gris de plomb	Opaque	-	Galène	PbS	Sulfures
6	Masse granulaire	3 parfaits	Rayée à l'acier	Faible	Vitreux	Incolore à blanc	Transp. à transl.	-	Sel gem	NaCl	Hologénure