
sistema draining-stone
istruzioni per la posa

EKOS COATINGS

1 preparazione del supporto



- Pulisci bene la superfice
- Applica il primer con un rullo: considerare un consumo medio di 200. gr/mq
  per una corretta preparazione (vedi punto 2 per la miscelazione della resina)
- Appena fatto spolvera tutta la superfice con polvere di quarzo.
- Attendi 8-12 ore

2 preparazione della resina




- Prepara la resina: (il rapporto in peso della resina è 100:60)
- Prepara solo le quantità che puoi gestire in tempi brevi.
- Prepara 4 sacchi di graniglia e 2,4 kg di resina per volta 1500 gr di comp.A e 900 gr di cop.B
- Miscela per 5 minuti, cercando di omogenizzare al meglio i due componenti, è fondamentale che la massa sia correttamente miscelata: fai attenzione ai bordi e al fondo del contenitore.

3 miscelazione resina graniglia



- Passati 5 minuti unisci subito la miscela alla graniglia
  (non lasciare troppo la resina nel contenitore, potrebbe indurirsi)
- Quando il sasso sarà bagnato omogeneamente (vedrai un colore vivo)
  mettilo su una carriola e applica sulla superfice.

4 posa del composito



- Distribuisci e compatta bene il composito, rilasciandolo con l' aiuto di una staggia o una spatola.
- Il tuo pavimento è pronto!
  Considera 8-12 ore per un passaggio pedonale leggero e circa 48-72 ore per una carrabilità completa:

consigli per il sistema draining-stone per una applicazione perfetta:

- Proteggere eventuali bordi della sua applicazione con del nastro in carta gommata.
- Pulisci subito gli strumenti con carta assorbente terminata l' applicazione.
- Proteggi la carriola con un telo di plastica.
- Rispetta il rapporto di impiego della resina. (pesare i vari componenti con accuratezza)

per ogni dubbio o chiarimento contattaci al n° 351 340 4472 oppure via mail ekosgela@gmail.com



N° sacchi	legante epossidico (A + B)	legante poliuretanico (mono)
sacchi 1 kg 25	600 gr = 375 A 225 B	600 gr
sacchi 2 kg 50	1200 gr = 750 A 450 B	1200 gr
sacchi 3 kg 75	1800 gr = 1.825 A 675 B	1800 gr
sacchi 4 kg 100	2400 gr = 1.825 A 675 B	2400 gr