EKOS coatings

EKOFiX 102

PRIMER MURALE ACRILICO
ad alta concentrazione

Scheda tecnica
Technical data cheet

Fissativo murale acrilico neutro a base di resine acriliche e agenti bagnanti, ideale nella preparazione del fondo su intonaci interni ed esterni sia cementizi che a base gesso nel ciclo di pitturazione con intonaci plastici, idropitture al quarzo, idropitture elastomeriche, idropitture lavabili in genere..
Impregna e consolida la superficie, su muri vecchi elimina eventuali spolverii, riduce gliassorbimenti dell'intonaco migliora l'ancoraggio, facilita la lavorabilità del prodotto finale.

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:

- Legante:		poliacrilato in emulsione al 60%
- viscosità brookfield	cps	300
- peso specifico	kg/lt	1 +/- 0.05
- residuo secco	%	35 +/- 2
- resa teorica	mq/l	8
- aspetto del film	gloss	opaco
- diluente	acqua	
- Essiccazione fuori polvere	minuti	15 a 20° C.
- essiccazione al tatto	minuti	30-40
- essiccazione in profondità	ore	3-4
- sovrapplicazione	ore	4-6

ekoscoating.com

Applicazione:

EKOFiX102 si applica a rullo, a pennello o in airless a mano unica su pareti nuove stagionate di 28 gg Si applica a due mani su pareti vecchie e polverose, raddoppiando la dose di acqua sul prodotto per permettere una maggiore penetrazione nel supporto.

Diluizione:

	superfici nuove	superfici vecchie e polverose
Per esterni diluire con acqua in rapporto	5/1	7/1
Per interni diluire con acqua in rapporto	10/1	15/1

Conservazione:

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C.).

Ekos s.r.l
Sede legale ed operativa
s.s. 115 C/da Brucazzi
Stabilimento
Zona industriale IV strada
93012 GELA (CL)
E-mail ekosgela@gmail.com
C.F. - P. IVA 01357720851