Meta floor

RIVESTIMENTO METACRILICO, CONSOLIDANTE, IMPERMEABILE, ANTIPOLVERE E ANTICARBONATANTE PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO

EKOS COATINGS

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE PRODOTTO

META FLOOR è un prodotto liquido, monocomponente, traspirante e a bassa viscosità, che penetra profondamente per assorbimento capillare nei manufatti ed in tutte le superfici in cemento. Infatti, contiene speciali polimeri metacrilici termoplastici che esplicano azione consolidante, idrofobizzante, protettiva e anticorrosiva nei confronti dei materiali trattati. Il cemento trattato con **META FLOOR** non mostra alcuna tendenza all'assorbimento di acqua in superficie, alla carbonatazione e all'ingiallimento, è resistente ai lavaggi, alle aggressioni atmosferiche anche in ambienti industriali, resiste alle piogge acide, non risulta appiccicoso quindi non dà ritenzione dello sporco.

CAMPI DI IMPIEGO

- Prodotto specifico per il consolidamento e la protezione dei manufatti in cemento
- Ottimo per il trattamento di pavimentazioni all'interno di locali tipo garage, magazzini, cantine
- Idoneo per superfici all'aperto quali piazzali, parcheggi, viali, cortili, ecc
- Anti-evaporante dopo il getto di superfici in calcestruzzo
- Ideale per le pavimentazioni in cemento stampato
- Idoneo al trattamento protettivo antipolvere anche su superfici cementizie appena realizzate: a differenza delle vernici antipolvere tradizionali, applicabili esclusivamente su cemento stagionato, **META FLOOR** può essere applicato già 8 ore dopo la realizzazione del manufatto cementizio (sono comunque consigliate prove preventive)

VANTAGGI

- Prodotto fluido con bassa viscosità
- Ottime proprietà di resistenza meccanica all'abrasione
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Ottimo consolidante, idrofobizzante e protettivo nei confronti dei materiali trattati
- Buona resistenza alla penetrazione di oli e grassi
- Non ingiallente e duraturo
- Disponibile nella versione colorata
- Aumenta la resistenza alle macchie
- Riduce la presa di sporco
- Antipolvere e anticarbonatante
- Buona capacità di penetrazione, consolida in profondità
- Semplicità di applicazione
- Applicabile sia all'interno che all'esterno
- Rapido indurimento anche a basse temperature
- Facile pulizia e manutenzione
- Applicabile da +5°C a + 35°C
- Temperatura di esercizio da -30°C a +80°C

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Colore: trasparente,

Consumi META FLOOR si applica in doppia mano, con un consumo complessivo di circa 0,080-0,120 kg/mq. Porosità della superficie, umidità, temperatura, il metodo di applicazione possono variare i consumi e i tempi di asciugatura indicati.

Imballi: latta da da 5 l, da 10 l e da 20 l

Immagazzinaggio META FLOOR è utilizzabile entro 12 mesi dalla data di confezionamento. Proteggere il materiale da umidità, gelo e luce del sole diretta. Temperatura di deposito: da +5°C a +30°C. I prodotti devono rimanere nei contenitori originali, non aperti.

EKOS SRL
S.L. s.s. 115 C/da Brucazzi
93012 GELA (CL)
Tel.351 3404472
E-mail ekosgela@gmail.com
C.F. - P. IVA 01357720851

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

La preparazione del supporto è fondamentale: la superficie deve essere sana, compatta, resistente, esente da contaminanti come sporco, olio, grasso, vecchi rivestimenti, trattamenti superficiali, ecc. In tutti i casi è indispensabile procedere con la preparazione meccanica della superficie dettata dal tipo di supporto e di rivestimento. L'acqua libera e stagnante proveniente dal sottofondo, da lavorazioni precedenti di lavaggio o da eventi meteorologici deve essere allontanata o asciugata con opportuni mezzi.

Per le pavimentazioni in calcestruzzo nuovo si consiglia di attendere circa 10 giorni di stagionatura del cemento e di carteggiare il pavimento per rimuovere il latte di cemento che si forma in superficie. Un notevole vantaggio applicativo è quello di consentire l'applicazione del trattamento protettivo antipolvere anche su superfici cementizie appena realizzate. Infatti è possibile applicare **META FLOOR** già dopo 8 ore dalla realizzazione del manufatto cementizio, si consiglia sempre di effettuare le prove d'applicazione preventive. Prima di essere trattati con **META FLOOR**, i supporti cementizi vecchi devono essere adeguatamente preparati con interventi di pulitura.

Preparazione e applicazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita d'alcuna diluizione. **META FLOOR** si applica a pennello, a rullo e/o spruzzo.
Gli attrezzi ed i recipienti vanno lavati subito dopo l'uso con MEMBRAPOL DILUENTE NITRO.

ATTENZIONE
Non utilizzare il prodotto su superfici non assorbenti.
Rispettare le prescrizioni d'applicazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del prodotto	Miscela di speciali polimeri metacrilici in veicolo solvente	-
Colore	trasparente, grigio, rosso, verde e altri su richiesta	-
Massa volumica	0,94 kg/l	EN ISO 2811-1
Pot-life	indefinito	EN ISO 9514
Sostanze non volatili in peso	30%	EN ISO 3251
Spruzzo airless	Diametro ugello: 0,013-0,018 pollici Angolo ugello: 40-80° Pressione di spruzzo: 60-140 bar	-
Spruzzo a bassa pressione	Diametro ugello: 1,2-2,0 mm Pressione aria: 2-4 bar Pressione battente: 1,0-1,5 bar	-
Indurimento a 25°C, 50% U.R.	Secco al tatto	20-30 minuti

I dati tecnici riportati nella tabella delle CARATTERISTICHE TECNICHE si basano su test di laboratorio. I dati effettivi possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

MISURE DI SICUREZZA PER LA SALUTE

Durante la preparazione e l'applicazione di **META FLOOR**, si raccomanda di usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Il prodotto è infiammabile, si devono rispettare le norme di sicurezza vigenti per il trasporto, lo stoccaggio e l'applicazione. Durante l'applicazione, specialmente se a spruzzo, è necessario provvedere a una idonea ventilazione dell'ambiente di lavoro. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Si raccomanda inoltre di non disperdere il prodotto nel ambiente.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZE
I nostri consigli tecnici (verbali, scritti), o le nostre prove sono dettati dalla buona fede ma non rappresentano una garanzia. I prodotti da noi forniti non vengono seguiti durante la fase di applicazione,e non potendo essere a conoscenza neanche dei processi intenzionali o i modi di utilizzo e lavorazione degli stessi, non possiamo rilasciare garanzie. Diversamente, è nostra responsabilità un possibile difetto della produzione del materiale (qualora, appunto sia stabilita la completa responsabilità del danno a causa di un difetto di produzione e non da parte di terzi) In caso di dubbio sulla causa del danno è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra priorità è offrire prodotti di qualità costante come specificato nelle nostre *condizioni generali di vendita e consegna*

EKOS SRL
S.L. s.s. 115 C/da Brucazzi
93012 GELA (CL)
Tel.351 3404472
E-mail ekosgela@gmail.com
C.F. - P. IVA 01357720851