EKOS SRL
Sede legale ed operativa
s.s. 115 C/da Brucazzi
Stabilimento
Zona industriale IV strada
93012 GELA (CL)
E-mail ekosgela@gmail.com
C.F. - P. IVA 01357720851

EKOS concrete design

microK Componente A

SCHEDA TECNICA

PRESENTAZIONE

microK é un prodotto cementizio bicomponente ad uso professionaleper realizzare superfici continue di elevata qualità tecnica ed artistica.
In breve si possono realizzare pavimentazioni, pareti e soffitti con effetti artistici unici e personalizzabili che ogni operatore può facilmente realizzare.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

La miscela viene preparata sul posto con trapano miscelatore aggiungendo al **microK** una quantità di polimmero **PVR 11** Pari al 25% del totale (3 parti **microK** 1 parte **PVR11**) può aggiungere un po di acqua seconda della consistenza desiderata, miscelando fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. attendere **(2 minuti circa)** prima di stendere Il prodotto.
Quando gli spessori di preparazione lo richiedono é possibile applicare più mani di **microK.**

Il **microK** si presenta di colore bianco ma è possibile ottenere le colorazioni e tonalità desiderate aggiungendo al componente **B (PVR11)** i PIGMENTI de colore scelto prima di prima di miscelare con il **microK**. Per realizzare pavimenti e rivestimenti, il prodotto va steso utilizzando una spatola americana in acciaio inox o plastica avendo cura di stendere la malta uniformemente per ogni strato.

solo lo strato finale, utilizzando una normale mono spazzola con carta vetrata o macchine carteggiatrici o levigatrici a seconda dell'effetto finale desiderato.
Dopo essiccazione dell'ultimo strato di **microK** trattare la superficie con 2-3 mani di finitura protettiva trasparente **MK protective** versione opaca, lucida o satinata con **U**nità di **G**loss desiderati.

DATI TECNICI

	Versione a presa normale	Versione a presa accelerata
Forma :	Polvere	Polvere
Colore :	bianco	bianco
Granulometria massima :	0,3 mm	0,3 mm
Rapporto malta / resina :	100 : 27	100 : 27
Spessore minimo:	0,3 mm	0,3 mm
Durata dell'impasto a 20 + 2°:	40 - 60 m	30 - 40 m
Tempo minimo di attesa fra le mani successive a 20 +2°:	18 h	10 h
Temperatura di applicazione consigliata:	Da +10°C a +35°C	Da +10°C a +35°C
Consumo di malta secca a spessore minimo:	1,2 kg/m2	1,2 kg/m2
Superficie realizzata per confezione:	c.a.13 m2	c.a. 13 m2
Tempo di pedonabilità moderato:	72 h	48 h
Indurimento totale dopo:	28 gg	28

AVVERTENZE

Prima di dare inizio al ciclo di rivestimento accertarsi che siano rispettati tutti i necessari requisiti di solidità e affidabilità del supporto. Effettuare gli eventuali ripristini strutturali e la riparazione di crepe e fessurazioni prima della posa dei **microK**. In presenza di macchie di sporco, di olio o di prodotti anti aderenti agire sul supporto meccanicamente o con gli specifici detergenti e infine assicurarsi della loro perfetta neutralizzazione prima di procedere alle fasi successive. I rivestimenti compositi cemento/resina necessitano di temperature miti comprese fra i 10°C ed i 35°C . Prima di applicare la malta bi-componente occorre eseguire una prima stesura di primer PVR10 consolidante e regolatore di assorbenza al fine di consolidare ed isolare il sottofondo. Se dopo la prima mano il sottofondo risultasse ancora poroso ed assorbente si consiglia di dare una seconda mano di **PVR11** Non applicare il **microK** in esterno se sono previste precipitazioni entro 24 ore dall'aplicazione. Non applicare il **microK** con temperature superiori a 30°C ed inferiori ai 10°C. Durante le fasi di asciugatura non esporre mai a ventilazione artificiale diretta o eccessiva. Non esporre
Pre trattare con primer **PVR15** superfici estremamente lisce. o poco assorbenti Non applicare **microK** su superfici o supporti che non siano perfettamente puliti o aspirati e primerizzati (nel caso di supporti cementizi grezzi o porosi utilizzare il **PVR11**.
Non inserire mai nel prodotto e nel ciclo alcun prodotto estraneo ad esso. Ogni applicazione di **microK** o trattamenti successivi possono essere effettuati solo dopo aver constatato la perfetta asciugatura dello strato precedente. Non utilizzare mai il **microK** se nella miscela sono presenti grumi consistenti dovuti ad inizio indurimento. Evitare l'aggiunta di acqua o resina.La miscela va gettata secondo le normative vigenti sui rifiuti.

STOCCAGGIO E VALIDITA'

se stoccato in luogo asciutto e nell'imballo originale perfettamente chiuso, ha validità di 6 mesi dalla data del documento di trasporto. Si consiglia di richiudere accuratamente gli imballi dopo ciascun prelievo.

AVVERTENZE

è leggermente irritante per contatto con la pelle e si asporta facilmente con acqua e sapone.
Per contatto accidentale con gli occhi può provocare gravi lesioni oculari, si consiglia di lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico specialista. Per inalazione può provocare una leggera irritazione delle prime vie respiratorie per cui si consiglia l'uso della mascherina antipolvere.In caso di perdita accidentale va raccolto allo stato secco e smaltito in discarica autorizzata. Ripulire le superfici possibilmente a secco evitando l'uso dell'acqua.

IMBALLO microK : secchio in plastica da 15 kg. PVR 11 : tanica da 5 kg

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi EKOSKONCRETE. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso la EKOS srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

SISTEMA microK microkoncrete