Scheda Tecnica

mK PROTECTIVE 2k - HD (10-2)

Vernice all'acqua bicomponente per pavimenti e rivestimenti in resina, cemento e microcemento

Descrizione

mK PROTECTIVE 2k - HD per Pavimenti è una vernice all'acqua bicomponente consigliata in tutte le abitazioni domestiche ed in particolare negli edifici pubblici (studi medici, uffici, ecc). Applicata su superfici di vario genere realizza un rivestimento liscio, trasparente, tenace, calpestabile, resistente all'abrasione. Ideale anche in presenza di animali domestici. Il ciclo di verniciatura è idoneo per ambienti in presenza di alimenti, nello specifico:

- per le superfici per le quali è richiesta la resistenza sia al lavaggio, sia alla muffa;
- può essere lavato con detergente A (cloroattivo), detergente B (sgrassante alcalino) e detergente C (disincrostante acido);
- idoneo per le superfici che devono essere disinfettabili, utilizzando detergente D (disinfettante generico);
- idoneo per celle frigorifere;
- idoneo per ambienti con umidità media maggiore dell'80%;
- idoneo per superfici con screpolature fino a 411 µm;
- le macchie di soluzione acquosa al 10% di acido acetico, soluzione acquosa al 10% di ammoniaca, caffè, etanolo 96%, latte condensato, olio di oliva, tè possono essere allontanate se trattate con n-dodecil-benzene-solfonato sodico entro 24 ore (soluz. 0,25%).

Impieghi:

mK PROTECTIVE 2k - HD per Pavimenti in Resina è indicata come trattamento verniciante protettivo nei seguenti casi: rivestimenti in resina epossidica, rivestimenti in epossicemento, resin poliuretanic su pavimenti e pareti, cemento e microcemento ad elevata/ridotta porosità. Evitare l'utilizzo su pavimenti ove vi sia parcheggio di autoveicoli.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10/2 + 10% Acqua
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	rullo in microfibra 8 mm / pennello
Eventuale diluizione	DILUENTE DR H20
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Resa	80-100 g/m² (in funzione al grado di assorbimento del supporto)
Sovraverniciabilità senza carteggiatura	3-4 h
Fuori polvere	30' (1)
Fuori impronta	2 h (1)
Pot-Life	2 h (1)
Carteggiabilità	12 h (1)
Brillantezza/Opacità	LD: 85 gloss; OP: 15 gloss; S.OP: 5 gloss (in funzione del supporto, dell'assorbimento e delle grammature) (2)
Copertura	eccellente
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (3)
Confezioni	6 L (5+1)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40

1 *a 20°C e 65% di U.R.*
2 *su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.*
3 *in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C*

Modalità d'uso

Evitare l'applicazione su sottofondi con umidità di risalita costante.

La superficie di posa deve essere perfettamente indurita, strutturalmente sana, asciutta, pulita ed esente da grassi e cere.

In caso di pavimenti vecchi o precedentemente trattati, lavare accuratamente la superficie con **Degrex PRO** (vedi relativa scheda tecnica). Carteggiare con carta o grana rete 180.

In presenza di sottofondi sani applicare **mK PROTECTIVE 2k - HD** per Pavimenti in Resina miscelando accuratamente il componente B nel componente A secondo i rapporti indicati (10/2) + 10% di acqua.

Procedere con l'applicazione di **mK PROTECTIVE 2k - HD** per Pavimenti in Resina seguendo la quantità sopra riportata utilizzando un rullo da 8 mm.

E' possibile dopo 3-4 ore dall'applicazione (in questo caso senza carteggiare) o dopo 12 ore (in questo caso carteggiare con carta abrasiva o rete grana 320) applicare la seconda mano di **mK PROTECTIVE 2k - HD** per Pavimenti in Resina.

In presenza di sottofondi porosi o spolveranti procedere, prima dell'applicazione della vernice, alla stesura di una mano di **mK PROTECTIVE 2k - HD** per pavimenti in Resina diluita al 10-20% con acqua.

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.