EKOS SRL
Sede legale ed operativa
s.s. 115 C/da Brucazzi
Stabilimento
Zona industriale IV strada
93012 GELA (CL)
E-mail ekosgela@gmail.com
C.F. - P. IVA 01357720851

mK protective
Finitura poliuretanica all'acqua

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
mK protective è una finitura poliuretanica trasparente all'acqua, bicomponente, non ingiallente con effetto opaco o lucido. È dotata di elevata resistenza all'abrasione e buona resistenza gli agenti chimici.
Disponibile con i seguenti gradi di brillantezza:
Finitura opaca: 20 gloss Finitura lucida: 70 gloss

CAMPI DI IMPIEGO
mK protective è particolarmente indicato per le seguenti applicazioni: trattamento antipolvere di pavimentazioni all'interno di locali tipo garage, magazzini, cantine, ecc.; può essere utilizzato anche per il consolidamento e la protezione dei manufatti in cemento, pietra, cotto, granito, marmi ecc.; finitura protettiva per pavimentazioni e rivestimenti con effetti decorativi; finitura protettiva opaca su pavimentazioni autolivellanti; finitura protettiva per pavimentazioni di natura cementizia, epossidica, poliuretanica.

CONFEZIONI
Comp. A + B = 2,5 + 0,5 kg
oppure
Comp. A + B = 5 + 1 kg

CONSUMO
Sia per la finitura trasparente lucida che opaca il consumo indicativo è di 0,100 - 0,120 kg/m2 per mano, a seconda delle caratteristiche del supporto su cui si applica e del metodo di applicazione.
Consigliata l'applicazione in due mani. Superfici più ruvide e temperature più basse aumentano il consumo ed allungano i tempi di indurimento del materiale.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE
Comp. A : Comp. B = 5 : 1

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Le superfici trattate con A mK protect PU non mostrano alcuna tendenza all'ingiallimento, sono resistenti all'abrasione ed al traffico veicolare;
Elevata adesione, resistenza all'usura ed elevata durezza superficiale;
Facile pulizia e manutenzione;
Assenza di ingiallimento e resistenza ai raggi U.V.

DESCRIZIONE
mK protect PUè una finitura poliuretanica trasparente all'acqua, bicomponente, non ingiallente con effetto opaco o lucido. È dotata di elevata resistenza all'abrasione e buona resistenza gli agenti chimici.
Disponibile con i seguenti gradi di brillantezza:
Finitura opaca: 20 gloss
Finitura lucida: 70 gloss

CAMPI DI IMPIEGO
mK protect PU è particolarmente indicato per le seguenti applicazioni:
trattamento antipolvere di pavimentazioni all'interno di locali tipo garage, magazzini, cantine, ecc.;
può essere utilizzato anche per il consolidamento e la protezione dei manufatti in cemento, pietra, cotto, granito, marmi ecc.;
finitura protettiva per pavimentazioni e rivestimenti con effetti decorativi;
finitura protettiva opaca su pavimentazioni autolivellanti;
finitura protettiva per pavimentazioni di natura cementizia, epossidica, poliuretanica.

.

CARATTERISTICA	NORMATIVA	RISULTATO	
		COMPONENTE A	COMPONENTE B
Aspetto	-	Liquido	Liquido
Colori disponibili	-	Lattiginoso	Trasparente
Peso specifico	EN ISO 2811-1	1,10 g/cm^3	0,98 g/cm^3
Viscosità	EN 8490	250 cps	250 cps

CARATTERISTICA	NORMATIVA	RISULTATO
Resistenza all'impatto	EN ISO 6272	≥ 4N/mm^2
Forza di aderenza	EN 13892-8	≥ 2N/mm^2
Resistenza all'usura BCA	EN 13892-4	50 µm
Resistenza all'abrasione Taber dopo 7gg (mola CS 17, 1000 giri, 1000 g)	EN ISO 5470-1	25 mg
Reazione al fuoco	EN 13501-1	F_{fl}

CONFEZIONI
Comp. A + B = 2,5 + 0,5 kg oppure Comp. A + B = 5 + 1 kg

CONSUMO
Sia per la finitura trasparente lucida che opaca il consumo indicativo è di 0,100 - 0,120 kg/m2 per mano, a seconda delle caratteristiche del supporto su cui si applica e del metodo di applicazione. Consigliata l'applicazione in due mani.
Superfici più ruvide e temperature più basse aumentano il consumo ed allungano i tempi di indurimento del materiale.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto a due componenti da miscelare al momento dell'uso.
Miscelare separatamente i due componenti quindi versare il contenuto del componente B nel componente A ed omogeneizzare il composto con mescolatore elettrico a basso numero di giri per alcuni minuti, sino a completa omogeneizzazione.
Mescolare esclusivamente le quantità utilizzabili entro il tempo massimo di lavorabilità.

Finitura antisdrucciolo
Qualora si desideri conferire mK protect PU caratteristiche antisdrucciolo è necessario aggiungere, sotto miscelazione continua, apposite cariche micrometriche estremamente resistenti all'usura in ragione del 5-10% in peso, mantenendo il prodotto sotto agitazione per qualche minuto; in questo caso si consiglia di tenere il prodotto miscelato per evitare la sedimentazione dell'inerte.

MODALITÁ DI APPLICAZIONE
Il prodotto miscelato può essere applicato utilizzando un rullo a pelo raso.
Per ottenere un migliore effetto estetico, si consiglia di applicare il prodotto in due mani incrociando le passate e avendo cura di non superare le dosi consigliate. Applicare non oltre le 48 ore a +20°C dall'applicazione dei rivestimenti epossidici e poliuretanici.
Nel caso fosse necessario (prima mano a impregnazione) il prodotto può essere diluito con acqua in ragione di circa 5%.
Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

MATURAZIONE
Per i tempi di asciugatura e maturazione (a 20°C), fare riferimento alla tabella sottostante.

AVVERTENZE
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non applicare direttamente su superfici molto assorbenti.
Non applicare il prodotto in spessori elevati per mano.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Gli attrezzi utilizzati per la miscelazione e l'applicazione del materiale possono essere puliti con acqua. Il materiale indurito sugli attrezzi e sul mescolatore può essere rimosso meccanicamente.

SALUTE E SICUREZZA
Per le informazioni sulle norme di sicurezza, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, fare affidamento alla più recente scheda di sicurezza, facendo richiesta all'indirizzo: ekosgela@gmailg.com

STOCCAGGIO
Durata di 12 mesi, se conservato negli imballi originali, in luogo asciutto e privo di umidità. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +25°C.
Teme il gelo.

SMALTIMENTO
Smaltire il contenuto e/o il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

I dati sopra riportati sono informazioni ottenute in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed esperienze di ricerca. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzionedei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la Ekos srl. Le informazioni riportate non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Ekos srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.