SISTEMA microK MICROCEMENTO

primer 15Q

PROMOTORE ADESIONE

Primer resinoso per superfici lisce

SCHEDA TECNICA

PRESENTAZIONE

Il **PRIMER 15 Q** è un primer resinoso per sovrapposizione su superfici particolarmente lisce.

CARATTERISTICHE

Il **PRIMER 15 Q** è una partico lare miscela di resine polimeriche e microresine in dispersione acquosa caricata con quarzo ad elevata stabilità in ambiente alcalino. Si presenta sotto forma di pasta fluida a consistenza spatolabile.
I films induriti che si ottengono con il sono leggermente flessibili e non sono solubili in acqua.
Queste caratteristiche garantiscono la durabilità del trattamento nel tempo nelle condizioni più severe e un buon grado di impermeabilità.

CAMPI DI IMPIEGO

Il **PRIMER 15 Q** viene prevale ntemente utilizzato per il livellamento a basso spessore per pavimentazioni di ogni tipo. di supporti
Come primer per la sovrapposizione di pavimenti e come sistema di interposizione per superfici particolarmente lisce.

MODALITA' D'USO

Il **PRIMER 15 Q** deve essere applicato su supporti perfettamente puliti, esenti da materiali incoerenti, esenti da oli, grassi, cere, pitture a calce, films di acqua e diogni altro materiale antiadesivo. Tal quale è applicato normalmente a spatola liscia. Con l'aggiun ta del 5 % d'acqua può essere applicato a pennello o scopa facendo attenzione all' ottenimento della continuità dello strato.
Dopo la diluizione e prima di ogni prelievo è indispensabile mescolare accuratamente il prodotto.
Il **PRIMER 15 Q** va applicato a temperature non inferiori a +2° C. Qualsiasi ulteriore trattamento deve essere applicato a superficie secca.

RESA

Il consumo per spessore
di 0,5 mm è di ca. 0,45 k g/m^2

MBALLO

Secchi di plastica da kg 0,5 - 1 - 2,5 - 5

DATI TECNICI

	Dati	Metodo
Natura chimica :	Resine in emulsione acquosa e quarzo	
Stato:	Pasta semiliquida	Visivo
Colore:	Grigio chiaro	Visivo
Densità:	1,450 ± 0,100 kg/dm^3	IST. 10.06
Concentrazione idrogenionica (pH):	5,0 - 6,5	IST.10.05
Granulometria:	Max. 0,3 mm	IST. 10.09
Diluente	Acqua	

STOCCAGGIO E VALIDITA'

PRIMER 15 Q teme il gelo e le temperature troppo elevate per cui va stoccato a temperature comprese fra 0° e 50° C.
Nei contenitori originali ben chiusi e stoccati alle condizioni dette e al riparo dal forte irraggiamento solar e la validità è di 12 mesi dalla data del documento di traporto

Il **PRIMER 15 Q** è un prodotto innocuo per contatto sull'epidermide ma tende ad indurire velocemente per cui occorre asportarlo subito con acqua e nel caso sia indurito lavare abbondantemente con acqua e sapone evitando l'uso dei solventi.
Nel caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente subito con acqua fresca evitando lo sfregamento.
Non disperdere il prodotto ed il contenitore nell'ambiente. Non ingerire. Tenere fuori della portata dei bambini.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi EKOSKONCRETE. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso la EKOS srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

EKOS

EKOS SRL
S.L. s.s. 115 C/da Brucazzi
93012 GELA (CL)
Tel.Fax. 0933 032319
E-mail ekosgela@gmail.com
C.F. - P. IVA 01357720851