EKOS SRL
Sede legale ed operativa
s.s. 115 C/da Brucazzi
Stabilimento
Zona industriale IV strada
93012 GELA (CL)
E-mail ekosgela@gmail.com
C.F. - P. IVA 01357720851

concrete design

PVR12f B FLUID Componente

SCHEDA TECNICA

PRESENTAZIONE PVR12f è costituita dalla dispersione acquosa di più copolimeri sintetici ad elevata stabilità in ambiente leggermente alcalino appositamente modificato per la preparazione di miscele cementizie ad elevato contenuto tecnico ed artistico. **PVR12f** è stata studiata appositamente per le malte cementizie artistiche serie (SISTEMA microK)

CARATTERISTICHE PVR 12f si presenta sotto forma di liquido lattiginoso diluibile in acqua. La particolare composizione consente l'ottenimento di malte plastiche, facili da applicare anche su superfici complesse, altamente adesive ai supporti ed esenti da ritiro. Dopo indurimento, la superficie si presenta sufficientemente elastica alla pressione e permette l' ancoraggio di ogni tipo di trattamento successivo. Le malte indurite che si ottengono con **PVR12f** hanno una notevole elasticità e un'ottima resistenza agli alcali e non sono più riemulsionabili ne in acqua fredda ne in acqua calda. Le superfici così ottenute sono pedonabili e con una discreta resistenza all'abrasione. Le pavimentazioni realizzate miscelando il **PVR12f** con i **microK** dopo l' indurimento devono essere protette con MK protector per garantire una perfetta impermeabilizzazione e resistenza a molti prodotti chimici ed alimentari.

Prodotto fluidificato per superfici orizzontali.

Dosaggio

una parte **PVR 12f**
tre parti **microK**

DATI TECNICI

Stato: ,	Liquido	Visivo
Colore:	Bianco lattiginoso	Visivo
Densità:	1,020 ± 0,010 kg/dm3	IST. 10.06
Congentrazione idrogenionica (pH):	6,0 ± 1	IST. 10.05
Solubilità in acqua:	diluibile in tutte le proporzioni	IST.

STOCCAGGIO E VALIDITA' PVR 12f teme il gelo e le temperature troppo elevate per cui vanno stoccate a temperature comprese fra +5° e 40° C. Nei contenitori originali ben chiusi e stoccati alle condizioni dette e al riparo dal forte irraggiamento solare la validità è di 12 mesi dalla data del documento di trasporto. Si raccomanda comunque di mescolare accuratamente il PVR 11 prima dell'uso.

AVVERTENZE PVR 12f è prodotto innocuo per contatto con l'epidermide, ma occorre asportare velocemente i residui con acqua e sapone prima del loro indurimento, in caso di indurimento si consiglia l'uso di una crema lavamani abrasiva. Nel caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua fresca. Non disperdere il prodotto ed il contenitore nell'ambiente. Non ingerire. Tenere fuori della portata dei bambini. Smaltire i contenitori secondo le norme vigenti. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi EKOSKONCRETE. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso la EKOS srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

SISTEMA microK