

# ESMACRIL

## DESCRIPCIÓN

Es una pintura de esmalte sintético de una excelente calidad, rendimiento y resistencia a la intemperie, con dos tipos de acabados para superficies: mate y brillante, diseñado para la aplicación final en superficies metálicas, mampostería y madera tanto para interiores como para exteriores. Le permitirá embellecer y proteger las áreas pintadas del hogar, oficinas, locales, industrias, entre otros.

## CARACTERÍSTICAS

- **Base:** Solvente
- **Color:** según carta de colores
- **Acabado:** Mate / Brillante
- **Espesor Película:** 1.2 Mils
- **Rendimiento Teórico:** A 1 Mils de película seca, 42 m<sup>2</sup> por galón
- **Diluyente:** Solvente para esmalte D-600

## USO

- Superficies metálicas
- Concreto
- Mampostería
- Madera
- Drywall
- Entre otras

### Solvente de limpieza y dilución:

Disolvente D-600 o Thinner para sintéticos (no más de 20%)

### Ambientes:

Interior / Exterior

### Repintado:

Para una segunda aplicación se deberá esperar ocho (04) horas.

### Secado:

A una temperatura de 28 °C. (77 °F). • Al Tacto: (45-60 min). • Libre de Huella: (4 h). Duro: (24 h) luego de su aplicación.

# APLICACIÓN

**Agitar bien la pintura antes de usar, para mejor resultado del producto al aplicar.**

Se podrá aplicar sobre la superficie con brocha, rodillo de esponja o pistola a Succión: 2,81 – 4,22 Kg/cm<sup>2</sup> (40-60 psi) en la línea de aire. Siempre en sentido de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda, cuidando de proteger la superficie que no se desea pintar.

# PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasas, sulfatos, pintura quemada, suelta, pulverizada o escara pelada, de cualquier sustancia extraña que pudiera interferir del anclaje de la película de pintura al sustrato. En caso de metal se recomienda lijar o quitar lo contaminante con cepillo de celdas de alambre; este sustrato metálico se recomienda, aplicarle una capa de nuestro recubrimiento anticorrosivo Hierrocril, previo a la capa final de nuestro esmalte Esmacril.

**Para concreto:** se deben lavar con agua y jabón, dejando secar muy bien. Las superficies de madera deben someterse a una limpieza manual o a un proceso de limpieza con herramienta eléctrica.

**Previo a su aplicación:** homogeneizar hasta incorporar completamente. Diluir con nuestro diluyente de esmalte D-600, si es necesario, según el tipo de herramienta que se usara para aplicar, esta aplicación debe hacerse en un lugar abierto y/o ventilado.

# LIMPIEZA

Lave los utensilios empleados con diluyente D-600

# SEGURIDAD

- Mantener en lugar fresco y ventilado
- Conserve el envase cerrado después de su uso
- Aplíquese en un lugar que posea ventilación
- Evite el contacto con los ojos y otras mucosas
- En caso de tener contacto con la piel, limpiar inmediatamente
- No ingerir el producto
- Manténgase alejado del alcance de los niños

# PRESENTACIÓN

- ¼ De Galón - Un Litro
- Galón de 3,79 Litros

# ALMACENAMIENTO

12 meses en envases originales cerrados, bajo techo y en lugares ventilados. Temperatura y Humedad de Almacenamiento: Máximo 38°C (100 °F) y 85% de humedad relativa.

