

試驗報告

報告號碼： PO-12-00367C

報告日期： 101 年 12 月 05 日

頁 數： 第 1 頁； 共 1 頁

委託單位：	亞德利企業有限公司
地 址：	高雄市岡山區灣裡路 168 號
樣品名稱：	六全福牌美泥塑膠浪板
取樣人員：	亞德利企業有限公司(蔡子良)
送驗人員：	亞德利企業有限公司(蔡子良)
取樣日期：	101 年 11 月 15 日
收件日期：	101 年 11 月 20 日
試驗日期：	101 年 11 月 20 日~101 年 12 月 05 日

試驗結果：

試驗項目	單位	試驗結果	試驗方法
抗拉強度	kgf/cm ²	471	ASTM D638-08 (TYPE I, V=50mm/min)
伸長率	%	111	
抗紫外線(24hrs)	-	外觀無異狀	ASTM G154-06 (Cycle 1)
可見光透過率(500nm)	%	0.0	參考 ASTM D1003-07e1
衝擊試驗	-	無破裂	CNS 12093(1987)
耐燃試驗	-	自行熄滅	CNS 12093(1987)
耐化學藥品性(23℃, 24 小時)			
30%硫酸	-	外觀無異狀	ASTM D543-06
30%氫氧化鈉		外觀無異狀	
30%草酸		外觀無異狀	
30%硝酸		外觀無異狀	

註：TAF 認可項目：抗拉強度、伸長率、抗紫外線試驗、耐化學藥品性。

-----END -----