



美商通用檢驗科技股份有限公司台灣分公司

試驗報告


報告號碼： ES-12-00166X
報告日期： 101 年 12 月 11 日
頁 數： 第 1 頁； 共 2 頁

委託單位：亞德利企業有限公司
供料廠商：亞德利企業有限公司
樣品名稱：環保仿木
取樣人員：亞德利企業有限公司(蔡子良)
送驗人員：亞德利企業有限公司(蔡子良)
取樣日期：101 年 11 月 15 日
收件日期：101 年 11 月 15 日
試驗日期：101 年 11 月 15 日 ~ 101 年 12 月 11 日

試驗結果：

試驗項目	單位	試驗結果	要求值	試驗方法
密度	g/cm ³	0.724	0.8 以下	CNS 13333(1994) A 法
抗拉強度	kgf/cm ²	158	120 以上	CNS 4396(1992) (1 號型試片； V=50mm/min)
伸長率	%	1.75	3.0 以下	
抗折強度	kgf/cm ²	283	230 以上	CNS4392(1978)
抗折彈性係數	kgf/cm ²	18967	17000 以上	
抗壓強度	kgf/cm ²	384	330 以上	CNS 12781(1990)
材質分析	-	主要成分為 聚苯乙烯	聚苯乙烯	FTIR
耐候試驗(600hrs)	-	4-5 級	4 級	ASTM G154-06 Cycle 1 ISO 105-A2(1993)

註：要求值由委託者提供


報告簽署人



美商通用檢驗科技股份有限公司台灣分公司

試驗報告

報告號碼： ES-12-00166X

報告日期： 101 年 12 月 11 日

頁 數： 第 2 頁； 共 2 頁

試驗結果：

廢棄物特性毒性溶出程序

試驗項目	單位	試驗結果	要求值	試驗方法
萃取液中總鎘	mg/L	ND<0.01	1.0(通過)	NIEA R306. 13C/NIEA M104. 01C
萃取液中總鉛	mg/L	0.007	5.0(通過)	NIEA R306. 13C/NIEA M104. 01C
萃取液中總銅	mg/L	0.014	15.0(通過)	NIEA R306. 13C/NIEA M104. 01C
萃取液中總銀	mg/L	ND<0.003	5.0(通過)	NIEA R306. 13C/NIEA M104. 01C
萃取液中六價鉻化合物	mg/L	ND<0.20	2.5(通過)	NIEA R309. 12C
萃取液中總汞	mg/L	ND<0.0005	0.2(通過)	NIEA R314. 12C
萃取液中總砷	mg/L	ND<0.008	5.0(通過)	NIEA R306. 13C/NIEA M104. 01C

註：要求值參照有害事業廢棄物認定標準

建材揮發性有機物逸散物試驗

試驗項目	試驗結果	限值	結果判定	試驗方法
TVOC	ND	$<0.19\text{mg/m}^2 \cdot \text{hr}$	PASS	MOIS901014
甲醛	ND	$<0.08 \text{mg/m}^2 \cdot \text{hr}$	PASS	MOIS901014

-----END -----

報告簽署人