


	Force at Break (Standard) [kN]	Break location	Compensated energy [J]
1	20.04	-----	-----
2	26.85	-----	-----
3	27.39	-----	-----
4	23.22	-----	-----
5	27.15	-----	-----
6	19.77	-----	-----

	System compliance energy at Compensated energy [J]	Uncompensated energy at Compensated energy [J]	Maximum Force [N]
1	-----	-----	20044.05
2	-----	-----	26846.48
3	-----	-----	27390.80
4	-----	-----	25546.64
5	-----	-----	27147.23
6	-----	-----	21817.27

	Modulus (Automatic Young's) [Pa]	Area [mm^2]	Geometry
1	2623560909.55	385.36	Rectangular
2	3402676159.32	388.96	Rectangular

	Modulus (Automatic Young's) [Pa]	Area [mm^2]	Geometry
3	2948276249.10	378.43	Rectangular
4	3321493242.72	367.10	Rectangular
5	2969570364.60	392.03	Rectangular
6	3340497467.90	335.75	Rectangular

	Height [mm]	Specimen label	Thickness [mm]
1	20.26		19.22
2	19.14	FC3	19.17
3	18.80	FC4	19.72
4	19.17	FC5	19.13
5	19.10	FC1	20.45
6	19.89	FC6	17.56


	Width [mm]	Compressive strain (Displacement) gauge length [mm]	Energy at Yield (Offset 0.2 %) [J]
1	20.05	99.94	-----
2	20.29	99.93	-----
3	19.19	99.54	-----
4	19.19	99.76	-----
5	19.17	99.69	-----
6	19.12	99.71	-----

	Force at Yield (Offset 0.2 %) [N]	Compressive strain (Displacement) at Yield (Offset 0.2 %) [%]	Compressive stress at Yield (Offset 0.2 %) [Pa]
1	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----

	Compressive strain (Displacement) at Yield (Zero slope) [%]	Compressive stress at Yield (Zero slope) [Pa]	Force at Yield (Zero slope) [N]
1	-----	-----	-----
2	10.87	66238784.79	25764.19

	Compressive strain (Displacement) at Yield (Zero slope) [%]	Compressive stress at Yield (Zero slope) [Pa]	Force at Yield (Zero slope) [N]
3	10.83	67548301.70	25562.09
4	11.16	69589515.69	25546.64
5	11.10	67736274.72	26554.41
6	11.38	64981246.95	21817.27

Specimen 1 to 4



Specimen 5 to 6

