

INFORMACIÓN TÉCNICA



MORTERO IMPERMEABILIZANTE MI 560

Mortero cementicio para impermeabilizar superficies sujetas a inmersión

535-39560-720

DESCRIPCIÓN

El MORTERO IMPERMEABILIZANTE MI 560 ha sido formulado para evitar las filtraciones de agua a presión y humedad capilar en el concreto, pues su acción impermeabilizante es efectiva tanto con presión de agua positiva como negativa.

Es un premezclado en polvo a base de ligantes hidráulicos inertes de sílice y aditivos especiales.

USO

Es ideal para ser usado en tanques de agua potable. Se puede utilizar en la impermeabilización de concreto armado, concreto macizo, estructuras prefabricadas o enterradas. Es efectivo en estructuras destinadas a contener agua potable o servida, pilas, piscinas, pozos, acueductos, canales de trasiego, así como para la impermeabilización de sótanos, fosas de ascensores y placas de fundación. Además es excelente para detener problemas de humedad por capilaridad.

Estructura	Aleros, Carreteras y parqueos, Cielos, Losas / azoteas / terrazas, Muros, Paredes, Precintas, Piscinas, Pisos
Interior/Exterior	Exterior, Interior
Superficie	Concreto
Línea	Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Densidad Aparente del Polvo (kg/lit)	1,2 kg/lit
Peso específico endurecido kg/lit	1,7 kg/lit
Adherencia a los 7 días EN 1015/12 – (kg/cm ²)	14

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



INFORMACIÓN TÉCNICA



MORTERO IMPERMEABILIZANTE MI 560

Mortero cementicio para impermeabilizar superficies sujetas a inmersión

535-39560-720

Adherencia a los 28 días EN 1015/12 – (kg/cm ²)	18
Resistencia a la presión negativa	2 bars (1 mm)
Resistencia a la compresión a 28 días kg/cm ² (ASTM C-109)	198
Granulometría máxima del agregado	0,6 mm

(*) Advertencia: El rendimiento real de un mortero se encuentra sujeto a diversas variables presentes en la obra, como la pericia de los aplicadores, las herramientas utilizadas, el aplomado, la rugosidad y absorción de las superficies de aplicación y otras, factores difíciles de evaluar una vez hecho el trabajo. Por lo tanto, SUR Química garantiza el desempeño de este producto en adherencia y resistencia cuando se aplica según las instrucciones aquí descritas en las superficies adecuadas, pero no hace ninguna promesa de rendimiento ni recibirá reclamos por el rendimiento o resultados distintos obtenidos en una obra específica. El rendimiento real que usted obtenga en su obra puede ser muy diferente de los aquí mencionados, los cuales fueron obtenidos en condiciones controladas en laboratorio y se incluyen solo como referencia.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Sacos de 20 kg

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN	INSTRUCCIÓN
Preparación de superficie	Limpie la superficie y asegúrese que esté sólida, consistente, libre de impurezas, desmoldante, aceite y grasa, partículas sueltas. Elimine cualquier tipo de impermeabilizante colocado previamente. Antes de aplicar el mortero impermeabilizante, se debe saturar el poro con agua limpia.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.1 del: Aug 8/23/2017
23 2017 1:47PM



INFORMACIÓN TÉCNICA



MORTERO IMPERMEABILIZANTE MI 560

Mortero cementicio para impermeabilizar superficies sujetas a inmersión

535-39560-720

Preparación de superficie:	Para tanques de agua, piscinas y otros elementos que contengan agua a presión, deben eliminarse las grietas realizando corte en forma de "V" de al menos 2 cm de ancho x 2cm de profundidad, limpiar el polvo, imprimir con ETIBOND CONCRET 550 23550-720 + Comp B 23551-900, para luego rellenar con MORTERO DE REPARACIÓN MR 520 39520-720.
Junta fría entre pared y piso	Si existe una junta fría en la unión entre la pared y el piso se debe confeccionar una curva sanitaria de al menos 5 cm de diámetro utilizando ETIBOND CONCRET y MORTERO DE REPARACIÓN MR 520. Para tratar humedad por capilaridad en paredes interiores o exteriores, se debe eliminar por completo pintura, pasta y repello suelto, pulverizado o pobremente adherido, hasta encontrar una superficie sólida y consistente. Si requiere restituir el repello eliminado, debe hacerlo antes de la aplicación del MORTERO IMPERMEABILIZANTE MI560. Para espesores menores a 4 mm utilice MORTERO PARA REPELLO FINO MPR 140 M, para repello de 6 a 25 mm utilice MORTERO PARA REPELLO GRUESO MPR 130 M.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto: 535-39560-720 – MORTERO IMPERMEABILIZANTE MI 560	100%	

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.1 del: Aug 8/23/2017
23 2017 1:47PM



INFORMACIÓN TÉCNICA



MORTERO IMPERMEABILIZANTE MI 560

Mortero cementicio para impermeabilizar superficies sujetas a inmersión

535-39560-720

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON



Esponja



Llana (llaneta) de
acero inoxidable.



Llana metálica lisa
(llaneta)



Plancha de goma

Rendimiento

Rendimiento:

Rendimiento: de 7 – 8 m² / saco 20kg.

Condiciones de aplicación

No aplique este producto sobre superficies de yeso, paneles de yeso ni otro tipo de panel de fibrocemento o similar.

Para aplicar este producto el sustrato debe de estar entre los 5 y 30 °C.

Evite que el producto en su etapa de aplicación esté expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o vientos fuertes.

No se debe aplicar sobre superficies en las que, debido a las filtraciones de agua, esta fluya libremente, ni tampoco sobre concreto tratado previamente con otro tipo de impermeabilizante o pintura.

No utilice el producto en la fase de endurecimiento.

No aplicar sobre superficies congeladas, pulverizadas, inestables o inconsistentes.

Instrucciones de aplicación

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.1 del: Aug 8/23/2017
23 2017 1:47PM



INFORMACIÓN TÉCNICA



MORTERO IMPERMEABILIZANTE MI 560

Mortero cementicio para impermeabilizar superficies sujetas a inmersión

535-39560-720

Antes de aplicar el producto humedezca con abundante agua. Mezcle el polvo con agua limpia por medio de mezclador orbital de baja revolución (máximo 600 r/m) o de forma manual, hasta obtener una consistencia uniforme y libre de grumos.

Relación de mezcla: 4,5 a 5 litros de agua por saco de 20 kg.

Deje reposar la mezcla por 5 minutos y proceda a aplicar.

Si la superficie es muy irregular, aplique la primera mano con brocha de cerdas gruesas, o con llana (llaneta) lisa de acero inoxidable en caso contrario.

Deje secar 24 horas, vuelva a humedecer la superficie y aplique la segunda mano con la misma herramienta en dirección cruzada a la primera.

Deje secar otras 24 horas y en caso necesario, aplique la tercera mano de la misma manera.

El espesor final debe ser de 3 mm para tratar humedad por capilaridad y de 4,5 mm para contener agua a presión. El espesor del revoque (repello) debe ser de 1 a 1,5 mm por capa y el espesor final máximo de 5 mm.

Instrucciones Finales

Si desea pintar debe esperar al menos de 8 a 10 días luego de haber curado la superficie.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- ☐ No utilice el producto en la fase de endurecimiento.
- ☐ No aplicar sobre superficies congeladas, pulverizadas, inestables o inconsistentes.

OBSERVACIONES

- ☐ No aplique a pleno sol, para evitar secado acelerado

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.1 del: Aug 8/23/2017
23 2017 1:47PM



INFORMACIÓN TÉCNICA



MORTERO IMPERMEABILIZANTE MI 560

Mortero cementicio para impermeabilizar superficies sujetas a inmersión

535-39560-720

- ☐ Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com.

SALUD

- ☐ El usuario de este producto puede necesitar el apropiado Equipo de Protección Personal (EPP), lo cual está descrito en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en <http://www.gruposur.com>
- ☐ Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.1 del: Aug 8/23/2017
23 2017 1:47PM

