Detalles de las experiencias realizadas.
- Equipamiento usado: TAMIG 2520.
- Fecha: 15 de junio de 2023, durante la mañana.
- Las experiencias se realizaron sobre una chapa de acero de 4 mm de espesor.
- El gas utilizado es una mezcla de CO2 y Argón.
- Cada experiencia consistió en realizar un cordón de soldadura de entre 10 y 15 cm.
- En cada experiencia se configuró al equipo en una combinación de los siguientes 3 parámetros:
  . Voltaje (se usaron las marcas sobre la perilla como referencia y se registró el voltaje que indicaba el equipo. Los valores de la marca sobre la perilla fueron: 2, 3, 4 y 5)
  . Velocidad del alambre (se usaron las marcas sobre la perilla como referencia y se registró el amperaje que indicaba el equipo. Los valores de la marca sobre la perilla fueron: 2, 3, 4 y 5)
  . Flujo de gas (todas las experiencias se hicieron con un flujo de gas de 12 litros/min excepto dos, la número 13 que se hizo con un flujo de 8 litros/min y la número 14 que se hizo con un flujo de 16 litros/min).
- Los cordones resultantes están distribuidos sobre la chapa de acero de la siguiente forma:
  . cinco cordones más a la izquierda son las experiencias 1 a 5, siendo la experiencia 1 la de más arriba y la 5 la de más abajo.
  . cinco cordones a la derecha de las experiencias 1 a 5, son las experiencias 6 a 10, siendo la experiencia 6 la de más arriba y la 10 la de más abajo.
  . cinco cordones a la derecha de las experiencias 6 a 10, son las experiencias 11 a 15, siendo la experiencia 11 la de más arriba y la 15 la de más abajo.
  . cuatro cordones a la derecha de las experiencias 11 a 15, son las experiencias 16 a 19, siendo la experiencia 16 la de más arriba y la 19 la de más abajo.

Experiencia	Perilla voltaje [unidades de marca]	Perilla vel. alambre [unidades de marca]	Flujo de gas [litros /min]	Voltaje [volts]	Corriente [ampers]
1	3	3	12	19	83
2	4	3	12	20	121
3	5	3	12	21	131

4	2	3	12	18	55
5	4	5	12	20	106
6	4	2	12	20	56
7	5	3	12	22	60
8	3	2	12	20	60
9	2	2	12	20	58
10	3	5	12	18	145
11	5	5	12	21	151
12	4	4	12	20	122
13	4	4	8	20	135
14	4	4	16	20	125
15	2	5	12	20-50 (*)	120 (*)
16	3	4	12	18	120
17	5	4	12	21	125
18	2	4	12	17	130
19	2	5	12	17(*)	120 (*)

(*) registro de valores erráticos. Se toma un promedio.