

ZEOBEST_85

4A - ZEOLITH-Klinoptilolith

ZEOBEST_85 ist ein natürliches Aluminium-Silikat sedimentären Ursprungs mit sehr hoher Porosität und großer Kationenaustauschkapazität.

Repräsentativ Werte Klinoptilolith Kalzit, Glimmer, Tonminer Quarz, Feldspat	ale	% % in	≥ 85 4 - 12 Spuren
<u>Austauschkapazität</u>			
Kationenaustauschkapazi NH ₄ ⁺ -Bindung Spezifische Oberfläche	tät (CEC)	meq/100 g meq/100 g m²/g	100 - 130 100 - 120 ca. 350
Physikalische Eigenschaften			
Porengröße Schüttgewicht Feuchtegehalt, getrocknet pH-Wert (KCL)		nm g/l %	0,4 700 - 800 max. 6 7 -8
Chemische Analyse			
SiO ₂ Fe ₂ O ₃ Al ₂ O ₃ CaO SO ₃ Glühverlust	67 - 72 % 0,8 - 1,7 % 11 - 14 % 3 - 6 % < 0,1 % ca. 10,0 %	MgO K ₂ O Na ₂ O TiO ₂ P ₂ O ₅	0,5 - 1,5 % 1- 4 % 0,2 - 1,5 % < 0,2 % < 0,1 %
Korngrößenverteilung			
Pulver	Mittlere Teilchengröf Topcut (d98%)	ße (d50%)	0,028 mm 0,125 mm
Granulate			0,5-2,0 mm 2,0-4,0 mm 4,0-8,0 mm

Alle Informationen in dieser Druckschrift entsprechen unseren derzeitigen Erfahrungen und Kenntnissen. Alle Angaben stellen Durchschnittswerte dar und gelten nur dann als zugesichert, wenn dies ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde. Da wir auf Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte keinen Einfluß haben, müssen wir jegliche Haftung unsererseits hierfür ausschließen. Der Verwender muß die Eignung zu der von ihm beabsichtigten Verarbeitung und Anwendung eigenverantwortlich selbst prüfen. Bestehende Schutzrechte, Gesetze und Bestimmungen sind zu beachten. Januar 2019

8,0- 16,0 mm