



SILTEX 800

D1VERSIÓN: 121212
Pág:1/2

ANTIGRAVILLA HS PREMIUM

DEFINICIÓN

Protector antigravilla HS de altas prestaciones para aplicación en partes visibles y no visibles de las carrocerías que exijan reproducir el nivel de calidad de una aplicación original.






Su formulación aporta un alto nivel de flexibilidad al acabado, por lo que es perfecto para la protección anticorrosiva y contra impactos en zonas como bajos y pasos de rueda. Además garantiza óptima insonorización en aplicaciones en zonas con alto nivel de vibración como puertas, maleteros o paneles.

Una vez seco, el excelente texturado que presenta el acabado de **SILTEX 800**, permite que pueda ser repintado con pinturas bicapa de carrocería consiguiendo un perfecto nivel de brillo.




CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Elastómeros y resinas sintéticas
Color:	Gris, negro, blanco
Peso específico:	1,5 kg/l a 20°C
Espesor film seco:	150-200 micras 1 capa
Rendimiento:	5-7 m ² /Kg
VOC:	410 g/l
Residuo seco:	72 %

MÉTODO DE APLICACIÓN

			 cm	
Agitar antes de usar	RB1	3-4 kg/cm ²	15-25	1-2
	HP sobrepresión	2 kg/cm ²		

SECADO

		
10°C	2h	90'
20°C	1,5h	60'
30°C	1h	45'

OBSERVACIONES

El producto se presenta listo al uso sin adición posterior de diluyente. Agitar antes de usar. Aplicar sobre superficies limpias de grasa y óxido.

Es importante no someter las partes tratadas a fuerzas mecánicas antes de 24 horas (por ejemplo: en la limpieza del coche con agua caliente a alta presión).

El producto es repintable a los 30'-40', pero sólo en el caso en que el secado de la pintura sea a temperatura ambiente.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.