



JOB-40199727

PARTE: ESTATUA MICHAEL JACKSON REVISIÓN: A

CANT. ORDEN: 1 / PZ

FECHA ORDEN: 12-may-2026

CLIENTE: Coleccionista Privado /
Galería de Arte

DIBUJO: ESTATUA MICHAEL JACKSONOC CLIENTE: —

ENTREGA: 29-may-2026

E. PADRE: N/A

E. T/L: TOP LEVEL

LÍNEA: ESTÁNDAR

HORAS EST.: 710.00 HRS

JOB ID: JOB-40199727

COTIZACIÓN: —

CANT. FAB.: 0

ESTATUS: PENDIENTE

DESCRIPCIÓN: Estatua tridimensional a escala 1:1 (aprox. 2.0 m de altura) de Michael Jackson, conformada por lámina de acero inoxidable AISI 304 y latón C26000. El proceso de manufactura inicia con corte láser de alta precisión para la definición geométrica de los componentes. Posteriormente, se aplican operaciones de doblado y conformado para lograr la estructura tridimensional. El ensamblaje se efectúa mediante soldadura TIG y MIG, asegurando uniones de alta integridad y acabado estético. Los acabados superficiales incluyen pulido espejo en áreas designadas y texturizado mecánico para simular acabados de oro y plata, optimizado para exhibición en entornos controlados interiores y exteriores.

NOTAS: Tolerancias dimensionales generales de +/- 1.0 mm. Para detalles de alta precisión, se recomienda +/- 0.5 mm. El pulido espejo debe ser uniforme y libre de rayaduras. El texturizado mecánico debe simular la apariencia de oro y plata de manera consistente. Se requiere un diseño detallado en CAD 3D para la generación de los archivos de corte y conformado. Se recomienda la aplicación de un recubrimiento protector transparente para exteriores controlados. La estructura interna debe ser diseñada para soportar el peso y la estabilidad de la pieza. Tolerancias dimensionales generales de +/- 2 mm. Se recomienda el uso de plantillas de ensamblaje para asegurar la precisión geométrica. El pulido espejo debe ser uniforme y libre de rayaduras. El texturizado mecánico debe simular de manera convincente los acabados de oro y plata, con variaciones controladas para realismo. Inspección visual exhaustiva post-soldadura para detectar defectos. Considerar soportes internos para estabilidad estructural si es necesario. El acabado final debe ser resistente a la corrosión para exhibición en exteriores controlados (sin exposición directa a lluvia ácida o salinidad extrema).

RUTA DE PROCESO

Sin operaciones registradas

MATERIALES / RECOGIDAS

Vencimiento Material Primario

Vencimiento Requerimiento (REQ)	Material Descripción	Ubicación Inventario	Cantidad
	ACERO INOXIDABLE AISI 304 Lámina para estructura principal y detalles		150.00 KG
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00	Piezas Por: 0.00 Piezas Req: 0.00
	LATÓN C26000 Lámina para detalles de alto relieve y acabados dorados		75.00 KG
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00	Piezas Por: 0.00 Piezas Req: 0.00