

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# SikaEmaco T 1400 FR

## Безусадочная быстротвердеющая смесь для конструкционного ремонта бетона и железобетона с железной фиброй

### ОПИСАНИЕ

SikaEmaco T 1400 FR - готовый к применению материал в виде сухой бетонной смеси, содержащий жесткую металлическую фибру. При смешивании с водой образуется реопластичный, безусадочный, нерасслаивающийся состав, обладающий высоким сцеплением со сталью и бетоном даже в агрессивной среде.

Благодаря своим свойствам SikaEmaco T 1400 FR позволяет проводить работы по восстановлению бетонных и железобетонных конструкций методом заливки на толщину от 10 до 100 мм (и более, в случае добавления заполнителя), когда наиболее важным требованием является скорость набора прочности (в том числе при низких температурах).

Отличительной особенностью данной смеси является наличие в ней стальной латунизированной фибры, сдерживающей распространение трещин. Благодаря ей материал обладает высокой прочностью на изгиб, стойкостью к динамическим воздействиям и усталостной прочностью.

Материал не содержит хлористых соединений и реактивной металлической пыли.

SikaEmaco T 1400 FR рекомендуется применять при температуре окружающей среды от - 10°C до + 30°C.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал SikaEmaco T 1400 FR используется без дополнительного армирования при устройстве специальных строительных элементов, требующих многонаправленного армирования. Его можно использовать:

- при ремонте поверхностей, подверженных высоким нагрузкам, на автодорогах или в аэропортах (оставляя существующие швы) и при прокладывании тоннелей в скалах;
- во всех конструкциях, подверженных ударным и динамическим нагрузкам (бункеры и бомбоубежища), так как он обеспечивает несущую способность конструкций даже после того, как образовались трещины;
- при строительстве структурных, сейсмостойких элементов (таких как колонно-балочные соединения), благодаря его остаточной прочности после растрескивания;
- в растянутых зонах балок пролетных строений.

### УПАКОВКА

Материал SikaEmaco T 1400 FR поставляется в мешках по 25 кг.

### РАСХОД

Для приготовления 1 м<sup>3</sup> бетона необходимо 2000 кг сухой смеси SikaEmaco T 1400 FR.

### СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок годности материала SikaEmaco T 1400 FR в закрытой неповрежденной упаковке составляет 6 месяцев. Хранить в закрытом сухом помещении. Не использовать материал из поврежденной упаковки.

### УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ

Следующие рекомендации и предложения основаны на практическом опыте использования материалов SikaEmaco.

### УДАЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННОГО БЕТОНА

Кромки дефектного участка следует оконтурить алмазным инструментом перпендикулярно поверхности на глубину как минимум 10 мм. Разрушенный бетон необходимо удалить, используя легкий перфоратор, игольчатый пистолет или пескоструйную установку. Поверхность основания должна иметь шероховатость не менее 5 мм. Эта операция важна для обеспечения хорошего сцепления SikaEmaco T 1400 FR с ремонтируемой поверхностью.

### ОЧИСТКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ

Необходимо очистить арматуру от ржавчины. Если ремонтируемая конструкция эксплуатируется в агрессивных к бетону и стали средах, рекомендуется обработать арматуру материалом SikaEmaco P 5000 AP (при положительных температурах).

Внимание: при отрицательных температурах нельзя применять материал SikaEmaco P 5000 AP.

### УСТАНОВКА АНКЕРОВ

При низкой прочности бетона, на который наносится ремонтный материал, необходимо предусмотреть устройство анкеров.

Устройство анкеров необходимо производить в соответствии с технологическим регламентом на закрепление стальных анкеров в бетоне и каменной кладке быстротвердеющими составами SikaEmaco, SikaSeal 590 (при температурах не ниже +5°C), разработанным ТОО «Sika Central Asia».

### ПРОПИТКА ОСНОВАНИЯ ВОДОЙ (ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 0°C И ВЫШЕ)

Перед укладкой SikaEmaco T 1400 FR необходимо тщательно пропитать ремонтируемую поверхность водой. Излишки воды следует удалить сжатым воздухом или ветошью. Поверхность перед заливкой SikaEmaco T 1400 FR должна быть влажной, но не мокрой. При ведении работ при отрицательных температурах основание не увлажняется. Для лучшего сцепления материала с поверхностью рекомендуется наносить адгезионный слой (тонкий слой SikaEmaco T 1400 FR).

## ПРОГРЕВ ОСНОВАНИЯ (ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0°C ДО -10°C)

Перед укладкой смеси SikaEmaco T 1400 FR ремонтируемую поверхность необходимо прогреть до положительной температуры. Прогрев производить термоматами, инфракрасными излучателями или паяльными лампами. Данная операция необходима для удаления возможной наледи с подготовленного основания и предотвращения потери тепла ремонтным составом при реакции гидратации.

## ОПАЛУБКА

При необходимости применения опалубки она должна быть выполнена из крепкого материала, быть герметичной и надежно закрепленной, чтобы сдерживать давление ремонтного состава после заливки. Опалубка должна иметь специальное отверстие, расположенное сверху, если это вертикальные элементы конструкций (такие как боковая сторона опоры), или только на одной стороне, если это горизонтальные элементы конструкций (нижняя поверхность балки). Перед началом заливки опалубка должна быть пропитана водой, чтобы она не отнимала воду из ремонтного состава, обезвоживая его. Необходимо загерметизировать опалубку для предотвращения утечки ремонтного состава. Для этого можно использовать сам материал SikaEmaco T 1400 FR густой консистенции или другие подходящие материалы. Не герметизируйте опалубку различными материалами на основе ткани, так как могут возникнуть трудности с их удалением.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Чтобы обеспечить однородное распределение металлической фибры, при смешивании с водой необходимо использовать весь мешок SikaEmaco T 1400 FR. Перед смешиванием SikaEmaco T 1400 FR с водой необходимо:

- 1) убедиться, что все необходимые материалы (миксер, тележки, ведра, мастерки и т.д.) находятся под рукой;
- 2) проверить, что имеющегося количества материала будет достаточно, учитывая, что для приготовления 1 м<sup>3</sup> состава необходимо 2000 кг сухой смеси SikaEmaco T 1400 FR;
- 3) проверить выполнение предварительных работ, прописанных в разделе "Указания по ремонтным работам". Не замешивайте ремонтный состав в большем объеме, чем сможете использовать в течение 10 минут.

Для правильного приготовления ремонтного состава используйте следующую инструкцию:

- 1) откройте необходимые для работы мешки с сухой смесью SikaEmaco T 1400 FR незадолго до начала смешивания;

2) добавьте воду из расчета 3-3,2 литра воды на 25-килограммовый мешок SikaEmaco T 1400 FR;

3) включите миксер, быстро и непрерывно добавляйте SikaEmaco T 1400 FR;

4) после того, как засыпана вся сухая смесь SikaEmaco T 1400 FR, следует продолжать смешивание в течение 4-5 минут. Готовая к работе масса должна быть текучей, без комков и с равномерно распределенной металлической фиброй.

Для замешивания небольшого количества SikaEmaco T 1400 FR можно использовать низкооборотную дрель (не более 300-400 об/мин) со спиральной насадкой. Замешивание вручную не рекомендуется.

При необходимости создания слоя выше 100 мм необходимо добавлять гравий в количестве до 30% от массы сухой смеси. При наличии особых требований следует обратиться за рекомендациями к специалистам TOO «Sika Central Asia».

## УКЛАДКА

Приготовленный ремонтный состав SikaEmaco T 1400 FR следует заливать непрерывно без вибраций.

Заливку необходимо вести, с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха.

Целесообразно производить штыковку уложенной смеси. Поверхность уложенного материала можно выравнивать терком. При температуре окружающей среды выше +25°C для затворения необходимо использовать холодную воду. Это позволит продлить время живучести смеси. При температуре окружающей среды ниже +5°C для затворения необходимо использовать теплую воду с температурой от +30 до +45°C.

## УХОД

При температуре окружающей среды выше +20°C необходимо обеспечить влажностный уход за отремонтированной поверхностью в течение 8 часов после укладки.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт содержит цемент, вызывающий раздражение. Следует избегать попадания в глаза и контакта с кожей. В случае контакта пораженные места тщательно промыть водой и обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Продукция сертифицирована. Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Эти указания соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомленности и опыту.

Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала. Для получения дополнительной информации следует обращаться к специалистам TOO «Sika Central Asia»

## Технические характеристики

Показатель	Значение
Прочность на сжатие при изгибе, МПа, не менее	2 часа - 25
	4 часа - 40
	1 сутки - 50
	28 суток – 80
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее	1 сутки > 12МПа
	28 суток > 15МПа

Технические характеристики

Модуль упругости	29 000 МПа
Прочность сцепления со старым бетоном через, МПа, не менее	28 суток – 2,0
Прочность сцепления со сталью	> 25 МПа
Устойчивость к сульфатам (15 циклов)	разрушений нет
Удобоукладываемость (расплыв конуса), мм	260-280
Воздухововлечение, %	5,0

\* Испытания проводились согласно СТО 70386662-004-2009 «Смеси сухие быстротвердеющие ремонтные SikaEmaco (EMACO)»

Физико-механические характеристики продукта могут варьироваться при:

- несоблюдении требований по подготовке поверхности;
- несоблюдении требований по приготовлению материала;
- несоблюдении требований по уходу за материалом.

При отрицательной температуре окружающей среды, основания и т.д. темпы твердения и набора прочности материалом замедляются

Ориентировочные прочностные показатели \*\*

Температура, °C			Прочность на сжатие, МПа			
Сухая смесь	Вода	Окр. Среда	2ч	4ч	24ч	28дней
+20	+20	+20	30	40	50	80
+20	+20	-5	25	30	40	65
+5	+5	+5	3	20	30	55
+20	+60	-10	20***	25***	35***	55***

\*\* Данные получены в результате лабораторных испытаний

\*\*\* Данные прочности получены при соблюдении всех требований при работе при T=-5...-10

Примечание:

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании, периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии

ТОО Сика Централ Эйша

050016, <b>Almaty</b> , Kazakhstan	060021, <b>Atyrau</b> , Kazakhstan	010000, <b>Astana</b> , Kazakhstan
100/5, Mamyr-4 dstr., 4th floor Raiymbek ave., 211A	Azattyk ave., 116A	Beisekbayeva street, 24/1
Phone +7 (727) 39 000 39	Phone +7 (727) 222 12 83	Phone +7 (7172) 69 51 84
E-mail: info@kz.sika.com		
www.sika.kz		